

FACADE SYSTEM

2614

DEEP PRIMER

Előző terméknev: Tiefengrund



A MINŐSÉGI FELÜLETHEZ MINŐSÉGI ALAP KELL

Mélyalapozó ásványi felületek erősítésére

Az alapfelületet mélyen megerősítő nanorészecskéket tartalmaz.

Bezárja a pórusokat, megakadályozza az idő előtti kiszáradást, meghosszabbítva a következő rétegek bedolgozhatóságát.

Nagy mennyiségű szerves polimert tartalmaz: jól tapadó felületet hoz létre a következő rétegek számára..

Alkalmas problémás területek kezelésére pl. gipszkarton, vegyes anyagú aljzatok, előregedett homlokzatok eltérő nedvszívó, diffúziós vagy hőtágulási képességgel.

Gazdaságos: 1:1 arányban vízzel hígítható az 1. rétegben erősen nedvszívó aljzatokon.



Kívül: padló + fal + mennyezet
Belül: padló + fal + mennyezet
gépi, kézi

Alkalmazási terület

Erősen nedvszívó illetve porózus felületek nedvszívásának csökkentésére.
Gipszkarton alap előkészítésére ragasztás, szigetelés előtt.
Előregedett porózus felületek mélységi stabilizálására.

Falfűtés



Aljzat + Fal

IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK



Hőmérséklet min.
5 °C

Hőmérséklet max.
30 °C

Időjárás felhasználás során

A magas páratartalom és az alacsony hőmérséklet hátrányosan befolyásolhatja az anyag kikeményítését és meghosszabbíthatja a száradást. A feldolgozás során kerülje a nap, a hő, a páratartalom és a huzat közvetlen negatív hatásait. Óvja a fagytól és az esőtől. Az anyag közvetlen melegítése tilos.

FELDOLGOZÁS

Alapfelület elvárások

Az aljzatnak meg kell felelnie az érvényes szabványoknak, szilárdnak, laza részecskéktől mentesnek, por-, festék-, formabontó szer-maradványoktól és kivirágzástól mentesnek kell lennie. Kellően érdesnek, száraznak, egyenletesen nedvszívónak és érettnek kell lennie. A felület nem lehet fagyott vagy vízlepergető. Az aljzatnak stabil térfogatúnak kell lennie.

Alapfelület előkészítés

A sima és nem nedvszívó aljzatokhoz alkalmazzunk tapadóhidat. A laza részeket távolítsuk el, a nagyobb anyaghiányosságokat pótoljuk megfelelő cemix anyagokkal.

Keverék előkészítés

Közvetlen a felhasználás előtt az anyagot át kell keverni.
Az alapozót a felületre általános esetben hígítás nélkül hordjuk fel. Erősen nedvszívó aljzatoknál két rétegben alkalmazzuk. Ebben az esetben az első réteg 1:1 arányban hígítható ivóvízzel.

Keverés



Keverési idő
2 min

Keverési fordulatszám Rpm
800

Feldolgozási utasítások

Az alapozót ecsettel vagy hengerrel egyenletesen hordjuk fel az aljzatra. A következő réteg alapozót mindig az előző réteg legalább 1 órás száradása után hordjuk fel. Az alapozó burkolása 12 óra után történhet meg.

Anyagszükséglet



Anyagigény min.
0.15

Anyagigény max.
0.25

Anyagigény mértékegység
kg/m²

Járhatóság



1 h

Kezelés az alkalmazás után

Felhordás után kerülni kell a nap, a hó, a magas páratartalom és a huzat közvetlen negatív hatásait. Védje a fagytól és az esőtől. A felület közvetlen melegítése tilos.

Szerszámok és tisztítási előírások

A munka befejezése után azonnal mossa le a szerszámokat vízzel. A megszáradt maradványokat mechanikusan tisztítsa meg.

AJÁNLOTT TERMÉKEK

8140 AQUASTOP FLEX

Szálerősített, fagyálló, egykomponensű rugalmas kenhető szigetelés

8145 AQUASTOP FLEX 2K

Szálerősített, fagyálló, kétkomponensű rugalmas kenhető szigetelés

8221 FLEX G

Burkolatragasztó beltéri és fedett kültéri munkákhoz

8223 FLEX M

Burkolatragasztó beltéri és kültéri munkákhoz

8225 FLEX

Magas minőségű burkolatragasztó beltéri és kültéri munkákhoz

MŰSZAKI ADATOK

Fő kötőanyag	műanyag-diszperzió
pH érték	9

TERMÉK VARIÁNSOK



Cél piac	HU/RO/HR/SL/CZ/SK	HU/RO/HR	HU/RO/HR/SL/CZ/SK
Net súly	10 kg	1 kg	5 kg
Csomagolás típusa	kanna	kanna	kanna
Csomagoló anyag	PE	PE	PE
Szavatossági idő	12 M	12 M	12 M

Csomagolás típusa	Csomagoló anyag	Tárolási körülmények
kanna	PE	árnyékos, hűvös helyen, fagymentes, eredeti csomagolásban

Szolgáltatás igény szerint

Ártalmatlanítási szabályok

Ne öntse a fel nem használt maradékot a csatornába.
Hagyja a fel nem használt maradékokat megkeményedni (száradni).
Ezután építési hulladékként ártalmatlanítsa a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi előírásoknak megfelelően.

A csomagolás ártalmatlanítása

A szennyezett csomagolást veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani (lásd az anyagbiztonsági adatlapot). Csak teljesen kiürített és tiszta csomagolás adható újrahasznosításra. Nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni. A csomagolás ártalmatlanítását a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi előírásoknak megfelelően végezze.

Minőség A termékek minőségét a gyártó laboratóriumai folyamatosan ellenőrzik.

Általános megjegyzések

Tartsa be a kötelező előírásokat, munkaeljárásokat és a vonatkozó szabványokat.
Kötőanyagok és egyéb adalékanyagok további hozzáadása nem megengedett.
Óvatosan takarja le vagy védje a szomszédos épületszerkezeteket a fröccsenéstől.
Feldolgozás előtt alaposan keverje össze az anyagot.
A száradási időszak alatt óvja az anyagot az esőtől.

Jogi kiegészítés

Mivel a termék használata és feldolgozása nem tartozik a gyártó közvetlen befolyása alá, a gyártó nem felel a termék helytelen használata vagy feldolgozása által okozott károkért. Ha kétségei vannak a termék használatával vagy feldolgozásával kapcsolatban, javasoljuk, hogy forduljon értékesítési és műszaki képviselőinkhez.
A gyártó fenntartja a jogot a műszaki adatlap módosítására, amennyiben annak frissítése szükséges.
Az új adatlap kiadása érvényteleníti és helyettesíti az előzőt.
Az adatlapok, a termék- és szolgáltatási információk, valamint a gyártó általános szerződési feltételeinek aktuális változata a www.cemix.hu weboldalon érhető el.