

# LASSELSBERGER - KNAUF



## GRUNDPLUS DISZPERZIÓS NEDVSZÍVÁSKIEGYENLÍTŐ ÉS TAPADÁSFOKOZÓ ALAPOZÓ

Cikkszám: K00854425

### Tulajdonságok:

- az alapfelület nedvszívásának függvényében hígítható
- kül- és beltéri felhasználásra
- cement és gipsz kötőanyagú felületekhez is alkalmazható

### Előnyök:

- Könnyen feldolgozható
- A legtöbb nedvszívó felületen alkalmazható
- Oldószermentes



Gyárilag előkevert, diszperziós bázisú nedvszívás kiegyenlítő és tapadásfokozó alapozó. Nedvszívó aljzatokra történő felhordás után kikötve rugalmas, tömör réteget képez, ezért alkalmas a legtöbb befejező réteg fogadására.

### Alkalmazások:

Cement- és gipszkötésű aljzatok nedvszívás kiegyenlítésére. Hidegburkolatok készítése előtt gipszes és cemenetes felületek előkészítésére. Esztrich alapozó anhidrit-esztrich valamint önterülő aljzatkiegyenlítők felhordása előtt a beton és cementesztrich alapfelületek alapozására. Általános alapozóként vakolatok, csemperagasztók, festékek, tapéták és egyéb habarcscok felhordása előtt.

## MŰSZAKI ADATOK:

<b>folyadék színe:</b>	fehér
<b>járható/átvonható:</b>	kb. 2 óra
<b>anyagszükséglet:</b>	1 rétegben 0,1-0,3 kg/m <sup>2</sup> (az alapfelület érdes-ségének és nedvszívásának függvényében)
<b>hígítása (alapozó:víz):</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gipsz kötésű aljzatok esetén 2:1;</li><li>• Cement kötésű aljzatok esetén 1:1, vagy 1:2 arányban a felület nedvszívásától függően, valamint 2:1 arányban gipsz kötésű aljzatkiegyenlítő alkalmazása esetén;</li><li>• Vakolatok és egyéb normál nedvszívású felületek esetén 1:2 arányban.</li><li>• Erősen nedvszívó felületeket kétszer alapozzuk 1:3 arányban hígítva.</li></ul>
<b>bedolgozási hőmérséklet:</b>	Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet +5°C és +25°C között, huzatmentes, árnyékos helyen.
<b>csomagolás:</b>	5 l-es kanna
<b>tárolás:</b>	Száraz, fedett helyen, bontatlan eredeti csomagolásban max. 12 hónapig.
<b>kötőanyag:</b>	műanyag diszperzió
<b>cikkszám:</b>	K00819281

## FELDOLGOZÁS:

### Követelmények az alapfelülettel szemben, az Castone

**Finisher felhordását megelőző műveletek:** A fogadófelület legyen megfelelő szilárdságú, száraz, tiszta, por- és szennyeződésmentes.

**Feldolgozás:** Közvetlen a felhasználás előtt az anyagot át kell keverni. A termék kézi vagy gépi feldolgozhatóságú. Felhordása +5C feletti és +25C alatti hőmérsékleten ajánlott. A pontos anyagszükséglet és hígítás próbafelhordással állapítható meg. A szerszámok az alapozó megkötése előtt vízzel tisztíthatók. A teljesen megtisztított csomagolás (kanna) újrahasznosítható. Szerszámok: ecset, teddy henger, korongecset, szórópisztoly

## BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

## FIGYELMEZTETÉS:

Az anyagot kötésidő alatt fagy nem érheti.

A felületet az alapozó száradásáig (kb. 2 óra) védjük a nedvességtől.

Közvetlen napsugárzásnak kitett felületre ne hordjuk fel!

## KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK:

Hidegburkolás rendszer (Ceramic System) termékei

## KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt a termékről a [www.lb-knauf.hu](http://www.lb-knauf.hu) oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

# LASSELSBERGER - KNAUF

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,  
e-mail: [vevoszolgalat@lb-knauf.hu](mailto:vevoszolgalat@lb-knauf.hu), [www.lb-knauf.hu](http://www.lb-knauf.hu)

LASSELSBERGER - KNAUF  
vevőszolgálat

**CERAMIC**  
system