

Akril színes zománc

SELYEMMATT-FÉNYŰ

- fa-, fém- és kemény PVC-felületekhez
- kiváló fedőképesség
- gyorsan száradó
- 2 az 1-ben - lakk + alapozó



1. Terméktulajdonságok és felhasználási terület

A akril színes lakk egy vizes alapú akril lakk, amely mindenekelőtt az időjárásállósága és az elsárgulás ellen nyújtott védelme által tűnik ki. Kiváló fedőképességű, ütésálló, gyorsan száradó és könnyű felvinni.

Alkalmas pl. ablakokhoz, ajtókhöz, bútorokhoz, gyermekjátékszerekhez, garázskapukhoz, kerítésekhez, fűtőtestekhez (+80 °C-ig).

Alap: Fa, Vas, Acél, Cink, Alumínium, lakkozható műanyagok (pl. kemény PVC).

Színárnyalatok:

Az aktuális színekártya szerint. Szinte korlátlan árnyalatkínálat a MIX rendszeren keresztül.

Alkalmazási terület:

beltéri/kültéri

Sűrűség:

kb. 1,2 g/cm³

Fényességi szint:

selyemmatt-fényű

2. Feldolgozás

Szerszám:

Légmentes festékszóróval is felvihető. Ehhez vegye figyelembe az eszköz gyártójának utasításait. Lakkozó hengerek vagy ecsetek vizes alapú lakkokhoz.

Feldolgozási hőmérséklet:

Ne használja, ha a levegő vagy a tárgy hőmérséklete +5 °C alatt van.

Kiadósság:

~90-110 ml/m²

Hígítás:

Szükség esetén max. 5 %-ig vízzel hígítandó.

Árnyalás/Keverés:

Az összes színárnyalat keverhető egymással.

Festékszórós alkalmazással kapcsolatos tudnivalók (Airless)	
Fúvóka	0,33-0,38 mm
Szórásszög	40°-80°
Nyomás	150 bar
Hígítás	kb. 5 %
Viszkózitás	kb. 200 mp

*Viszkózitásmérő edényben mérve a DIN 53211 szerint 4 mm-es fúvókánál és 20 °C hőmérsékleten. A hígítási adatok tájékoztató jellegűek. Mérvadó a DIN-másodpercekre történő beállítás.

Előkészítés:

Feldolgozás előtt alaposan keverje fel a lakkot. Az alapnak bevontra alkalmasnak, tisztának, száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie. Gondosan takarja le, ill. ragassza le a nem lakkozandó felületeket és tárgyakat. A vas- és acélfelületeket alaposan tisztítsa meg és rozsdamentesítse. A réz- és alumíniumfelületeket tisztítsa meg réz- és alumíniumtisztítóval. A horganyzott felületeket cinktisztítóval tisztítsa meg. Alternatívaként tisztítsa meg a horganyzott felületeket egy 3 l víz + 0,5 l ammóniaoldattal (9%-os szalmiákszesz) és kb. 5 ml mosogatószer hozzáadásával egy műanyag-gyapjú szivaccsal. Ezután öblítse le bő vízzel. Csiszolja le és tisztítsa meg a kezeletlen fafelületeket. A 18. számú BFS-adatlap szerint a nedvességtartalom a mérettartó szerkezeti elemeknél nem haladhatja meg a 15%-ot, ill. a korlátozottan mérettartó szerkezeti elemeknél a 18%-ot. Tisztítsa meg, majd csiszolja le alaposan a korábbi sértetlen festékrétegeket és a kemény PVC-felületeket. Beltéren, az alapozást követően egyenlítse ki az esetleges egyenetlenségeket felületi vagy javító spatulyázó masszával. Csiszolja le, tisztítsa le és vigyen fel a jó állapotban lévő régi bevonatokra hígítás nélkül egy új réteg akril színes zománcot. Távolítsa el maradéktalanul a lepattogzó, bevonatra nem alkalmas régi rétegeket (marassa le vagy csiszolja le) és vigye fel a fedőréteget az „új bevonathoz” hasonló módon.

Alapok	Alapozás	Alapréteg	Közbenső és fedőréteg
beltéren: festetlen fa, kezeletlen fafelületek	1x fa alapozó	1x akril színes festék vagy akril alapozó festék	1–2x akril színes lakk, kültéren 2x
kültéren: festetlen fa, kezeletlen fafelületek	1x favédő alapozó		
Vas-, acélfelületek	1x akril rozsdásodás elleni alapozó, kültéren 2x		
alumínium-, kemény PVC-felületek	1 x akril univerzális alapozó	1x akril színes festék vagy akril univerzális alapozó	
cink-, horganyzott acélfelületek	2 x akril univerzális alapozó	1x akril színes lakk	
sértetlen régi rétegek	-	-	

*1 Alkalmazza körültekintően a biocidokat. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékinformációkat.

Műszaki tudnivalók:

A fában lévő anyagok átszivárgásának megakadályozása érdekében vigyen fel egy szigetelő réteget műgyanta alapozó festékekkel. Vigyázzon, hogy ne érintkezzen lágyítószert tartalmazó műanyagokkal, pl. tömítőprofilokkal/tömítőanyagokkal. Használjon lágyítószert nem tartalmazó profilokat. A polcok, asztallapok, ülőbútorok és más igénybe vett felületek festéséhez használjon műgyanta színes zománcot. A munkafolyamatok között, száradás után csiszolja enyhén le. Csiszoláskor viseljen porálarcot.

Száradás:

Felületen megszáradt: kb. 1 óra után. Átdolgozható: kb. 10–12 óra után. Alacsony hőmérsékleteken és/vagy magas páratartalom mellett a száradási idő ennek megfelelően meghosszabbodik.

3. A felvitel után

Ártalmatlanítás:

Csak üres tartályokat dobjon az újrahasznosítható hulladék közé. A beszáradt festéket tartalmazó edényeket háztartási hulladékként vagy építkezési hulladékként ártalmatlanítsa. Adja le a beszáradt maradékanyagokat a régi lakkok/festékek gyűjtőhelyén és ártalmatlanítsa a 080112-es sz. hulladékkód (AVV) szerint.

Szerszámtisztítás:

Tisztítsa meg az eszközt közvetlenül a munka befejezése után langyos vízzel és szappannal.

Tárolás:

Hideg, száraz helyen, jól lezárva.

4. Fontos tudnivalók

Összetevők:

akrilát-kopolimér diszperzió, titán-dioxid (színárnyalattól függően), szervesetlen/szerves színes festékanyagok (színárnyalattól függően), szilikátok, víz, aditív anyagok, konzerválószer (pirition-cink és benzisotiazolinon)

Biztonsági előírások:

A feldolgozás során is be kell tartani az általános biztonsági óvintézkedéseket. Tartsa távol a gyerekektől. Festékszóró alkalmazásakor használjon védőszemüveget és A2/P2 kombinált szűrőt. Csiszoláskor használjon P2 porszűrőt. A felvitel és a száradás során gondoskodjon megfelelő szellőzésről. A festék használata során kerülje az élelmiszerek vagy italok fogyasztását és a dohányzást. Szembejutás vagy a bőrrel történő érintkezés esetén alaposan mossa le vízzel. Akadályozza meg, hogy a festék a csatornarendszerbe vagy a talajba jusson.

További tudnivalók:

1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Kérésre biztonsági adatlap kapható.

A termékre vonatkozó uniós határérték (A/d kat.): 130 g/l (2010). A termék VOC tartalma max. 1 g/l.

5. Általános tudnivalók

Az összes megadott érték és adat intenzív fejlesztési munkán és hosszúéves gyakorlati tapasztalatokon alapul. A vevőinknek, ill. a feldolgozóknak szóban és írásban megfogalmazott felhasználói javaslatainkat a jelenlegi ismereteken alapuló legjobb tudásunk szerint tettük, és nem szerződéses jogviszonyok kifejezése. Ezek nem mentesítik a vevőket azon kötelezettségük alól, hogy a termékeket az felhasználási cél szempontjából saját felelősségükre ellenőrizték. Egyébiránt az Általános szerződési feltételeink érvényesek. Amennyiben műszaki fejlesztések miatt az adatlap új kiadása jelenik meg, az előző kiadások érvényüket veszítik. További kérdések esetén szakembereink szívesen állnak rendelkezésükre a 00800 35834400 (ingyenesen hívható) telefonszámon.

Produced for:

BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt.
Pallag u. 9.
2120 DUNAKESZI
MAGYARORSZÁG
Tel.: +36 / 27886160

