

## FAVÉDŐ LAZÚR KÜLTÉRI

- klasszikus falazúr
- időjárás- és UV-álló
- víztaszító
- mélyen beszívódó



### 1. Terméktulajdonságok és felhasználási terület

A swingcolor® favédő lazúr egy vékonyrétegű alkidgyanta lazúr az összes lombhullató és tűlevelű faanyaghoz. Nedvességszabályozó, időjárás- és UV-álló, valamint víztaszító és könnyen felvihető. Alkalmas pl. zsalugáterekhez, külső burkolatokhoz, pergolákhoz, kerítésekhez, belátásgátlókhoz, deszkázatokhoz stb.

**Alap:** lombhullató és tűlevelű faanyaghoz.

#### Színárnyalatok:

Az aktuális színekártya szerint.

#### Alkalmazási terület:

kültéri

#### Sűrűség:

kb. 0,86 g/cm<sup>3</sup>

#### Fényességi szint:

selyemmatt-fényű

### 2. Feldolgozás

#### Szerszám:

Ecsetek oldószer alapú lazúrokhoz.

#### Feldolgozási hőmérséklet:

Ne használja, ha a levegő vagy a tárgy hőmérséklete +5 °C alatt van.

#### Kiadósság:

~60-70 ml/m<sup>2</sup>

#### Hígítás:

Ne hígítsa.

#### Árnyalás/Keverés:

Az összes színárnyalat keverhető egymással, ill. mindegyik színárnyalatnál elérhető egy világosabb árnyalat szintelen festék hozzákeverésével.

#### Előkészítés:

Feldolgozás előtt alaposan keverje fel a lakkot. Az alapnak szilárdnak, száraznak, bevonatra alkalmasnak, por- és viaszmentesnek, ill. bezárt lakkfilm-mentesnek kell lennie. Csiszolja le és tisztítsa meg a kezeletlen fát. Mossa le az erősen gyantás f felületeket pl. nitrohígítóval. Hagyja megszáradni a megtisztított felületet. Gondosan takarja le, ill. ragassza le a nem

lakkozandó felületeket és tárgyakat. A 18. számú BFS-adatlap szerint a nedvességtartalom a mérettartó szerkezeti elemeknél nem haladhatja meg a 15%-ot, ill. a korlátozottan mérettartó szerkezeti elemeknél a 18%-ot. Csiszolja le és tisztítsa meg a bevonatra nem alkalmas és zárt pórusú, filmréteget képező régi bevonatokat, ill. a kifakult fafelületeket annyira, hogy bevonatra alkalmasak legyenek, majd vigye fel a fedőréteget a kezeletlen fafelületekhez hasonlóan. Tisztítsa meg és csiszolja le alaposan a nyitott pórusú régi lazúrokat. Csiszolja le, tisztítsa meg a bevonatra nem alkalmas és kifakult farétegeket, majd a kezeletlen fafelületekhez hasonlóan vigye fel a fedőréteget. Tisztítsák meg a nyitott pórusú régi lazúrokat, alaposan csiszolják meg őket, és az időjárási körülményektől függően vigyenek fel egy vagy két lazúrréteget.

Alapok	Alapozás	Alapréteg	Közbenső és fedőréteg
kültéren: kezeletlen fafelület	1x favédő alapozó <sup>1</sup>	1x favédő lazúr	2x favédő lazúr
kültéren: sértetlen lazúrrétegek	Csak kezeletlen fafelületek/ sérült helyek 1x favédő alapozó <sup>2</sup>	Csak kezeletlen fafelületek/ sérült helyek 1x favédő lazúr	1–2x favédő lazúr

<sup>1,2</sup> Alkalmazza körültekintően a biocidokat. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékinformációkat.

## Műszaki tudnivalók:

Beltéri használat esetén a száradás után is felléphet a jellegzetes alkidgyanta szag. Nagy felületen történő beltéri használathoz (pl. faburkolatokhoz/mennyezetekhez) a swingcolor® beltéri lazúr oldószermentes használatát ajánljuk. A lazúrok feldolgozásához az egyenletes felületkialakítás érdekében a felhordást ajánlatos egy ecsettel végezni. A lazúrokat mindig a rostok irányába vigye fel. A végleges színárnyalatot megszáradt állapotban éri el. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fa színe befolyásolja a színárnyalatot. A bevonat időjárás-állósága a megfelelő fedőrétegtől, szerkezettől és a választott színárnyalattól függ. Az időjárás viszontagságainak közvetlenül kitett fát a megfelelő UV-védelem érdekében közepes és sötét árnyalatokban kell lefesteni. Egy további réteg megnöveli az időjárással szembeni ellenállóképességet is. Rendszeresen, de legkésőbb 2-3 évente, ellenőrizze, és ha szükséges (kiázás vagy repedés esetén), újítsa fel azt.

## Száradás:

Felületen megszáradt: kb. 1–2 óra után. Átdolgozható: kb. 24 óra után. Alacsony hőmérsékleteken és/vagy magas páratartalom mellett a száradási idő ennek megfelelően meghosszabbodik.

## 3. A felvitel után

### Ártalmatlanítás:

Csak üres tartályokat dobjon az újrahasznosítható hulladék közé. Adja le a maradék anyagokat tartalmazó edényeket a régi lakkok/festékek gyűjtőhelyén és ártalmatlanítsa a 080111-es sz. hulladékkód (AVV) szerint.

### Szerszámtisztítás:

Tisztítsa meg a szerszámokat közvetlenül a munka befejezése után ecsettisztítóval.

### Tárolás:

Hideg, száraz helyen, jól lezárva.

## 4. Fontos tudnivalók

### Összetevők:

alkidgyanta, szerves/szerves színes festékanyagok (színárnyalattól függően), alifátok, glikoléter, aditív anyagok

## VESZÉLY

### Figyelmeztetések veszélyekre:

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. Allergiás bőrreakciót válthat ki.

### Biztonsági tudnivalók:

Gyermekektől elzárva tartandó. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Kerülje a gőzök belélegzését. LENYELES ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz. TILOS hánytatni. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: engedélyezett hulladékkezelő cég, illetve a helyi gyűjtőhelyre.

**További tudnivalók:**

C10-C13, N-ALKÁN, ISOALKÁN, CIKLEN, Szénhidrogéneket tartalmaz, <2% aromátokat tartalmaz. ZSÍRSAVAK, C18-TELÍTETLEN, DIMEREK, REAKCIÓTERMÉKEK N, N-DIMETIL-1, 3-PROPANEDIAMINE ÉS 1,3-PROPANEDIAMINE tartalmaz.

Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. Csiszoláskor porvédő maszk viselése kötelező. Gyúlékony.

A termékre vonatkozó uniós határérték (A/f kat.): 700 g/l (2010). A termék VOC tartalma max. 700 g/l.

## 5. Általános tudnivalók

Az összes megadott érték és adat intenzív fejlesztési munkán és hosszúéves gyakorlati tapasztalatokon alapul. A vevőinknek, ill. a feldolgozóknak szóban és írásban megfogalmazott felhasználói javaslatainkat a jelenlegi ismereteken alapuló legjobb tudásunk szerint tettük, és nem szerződéses jogviszonyok kifejezése. Ezek nem mentesítik a vevőket azon kötelezettségük alól, hogy a termékeket az felhasználási cél szempontjából saját felelősségükre ellenőrizték. Egyébiránt az Általános szerződési feltételeink érvényesek. Amennyiben műszaki fejlesztések miatt az adatlap új kiadása jelenik meg, az előző kiadások érvényüket veszítik. További kérdések esetén szakembereink szívesen állnak rendelkezésükre a 00800 35834400 (ingyenesen hívható) telefonszámon.

**Produced for:**

BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt.  
Pallag u. 9.  
2120 DUNAKESZI  
MAGYARORSZÁG  
Tel.: +36 / 27886160

