

Univerzális lazúr

BELTÉRI / KÜLTÉRI

- univerzális falazúr
- időjárás- és UV-álló
- ablakokhoz és ajtókhöz is alkalmas
- több rétegben kenhető



1. Terméktulajdonságok és felhasználási terület

A swingcolor® univerzális lazúr egy akrilát lazúr, amely minden lombhullató és tűlevelű faanyagon alkalmazható. Időjárás-, UV- és blokkosodás álló, ablakokon és ajtókon is alkalmazható. A swingcolor® univerzális lazúr gyorsan szárad és könnyen felvihető. Alkalmas lambériák, panelek, faprofilok, kerítések, pergolák, faburkolatok, kocsibeállók, kerti házak, pergolák, tetőburkolatok, zsaluk, fakapuk, kerítések stb. kezelésére.

Alap: lombhullató és tűlevelű faanyaghoz.

Színárnyalatok:

Színtelen, Teakfa. Az aktuális színekártya szerint. További színárnyalat érhető el a MIX rendszeren keresztül.

Alkalmazási terület:

beltéri/kültéri

Sűrűség:

kb. 1,04-1,08 g/cm³

Fényességi szint:

selyemfényű

2. Feldolgozás

Szerszám:

Ecsetek vizes alapú lazúrokhoz.

Feldolgozási hőmérséklet:

Ne használja, ha a levegő vagy a tárgy hőmérséklete +5 °C alatt van.

Kiadósság:

~90-110 ml/m²

Hígítás:

Ne hígítsa. Használatra készen beállítva.

Árnyalás/Keverés:

Az összes színárnyalat keverhető egymással.

Előkészítés:

Feldolgozás előtt alaposan keverje fel a lakkot. Az alapnak bevonatolásra alkalmasnak, tisztának, szilárdnak, száraznak, zsír- és viaszmentesnek kell lennie, és nem tartalmazhat lezárt festékrétegeket. Csiszolja le és tisztítsa meg a kezeletlen fafelületeket. A gyantadús fafelületeket pl. nitrohígítóval mossa le. Hagyja megszáradni a megtisztított felületet. Gondosan takarja le, ill.

ragassza le azokat a tárgyakat és részeket, amelyeket nem kíván lefesteni. A 18. számú BFS-adatlapnak megfelelően a nedvességtartalom a mérettartó szerkezeti elemeknél nem haladhatja meg a 15%-ot, ill. a korlátozottan mérettartó szerkezeti elemeknél a 18%-ot. Csiszolja le, tisztítsa meg a bevonatra nem alkalmas, zárt pórusú, rétegképző régi festékrétegeket és kifakult faanyagot egészen a bevonatolható alapig, majd a kezeletlen alapoknál alkalmazandó felviteli eljáráshoz hasonlóan vigye fel a fedőréteget. Gondosan csiszolja le és tisztítsa meg a pórusos szerkezetű régi lazúrokat. Csiszolja le, tisztítsa meg a bevonatra alkalmatlan régi festékréteget és kifakult faanyagot egészen a bevonatolható, szilárd alapig, majd a kezeletlen alapoknál alkalmazandó felviteli eljáráshoz hasonlóan vigye fel a fedőréteget. Tisztítsa meg a pórusos szerkezetű régi lazúrokat, alaposan csiszolja le, és az időjárásnak való kitettségtől függően vigyen fel rájuk két-három réteg lazúrt.

Alapok	Alapozás
beltéren: kezeletlen felfelület	1x fa alapozó
kültéren: kezeletlen felfelület	1-2x favédő alapozó ¹
beltéren: sértetlen lazúrrétegek	1x fa alapozó
kültéren: sértetlen lazúrrétegek	1-2x favédő alapozó ²

¹, ² Alkalmazza körültekintően a biocidokat. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékinformációkat.

Műszaki tudnivalók:

A lazúrok eldolgozásához, az egyenletes felületkialakítás érdekében, a felhordást ajánlatos egy ecsettel végezni. A lazúrt mindig a fa szálirányában hordja fel. A lazúr teljes kinézete a felvitel során a termék jellegzetes tulajdonsága, és már száradáskor megszűnik. A végleges színárnyalat csak száradás után válik láthatóvá. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fa saját színe befolyásolja a kapott színárnyalatot. A bevonat időjárás-állósága a megfelelő felviteltől, a konstrukciótól és a választott színárnyalattól függ. Az időjárás viszonyosságainak közvetlenül kitett fát a megfelelő UV-védelem érdekében közepes és sötét árnyalatokban kell lefesteni. A plusz rétegek megnövelik az időjárással szembeni ellenállóképességet is. A lazúr nem érintkezhet lágyítószert tartalmazó műanyagokkal, például tömítőprofilokkal/szigetelőanyagokkal stb. Lágyítószert nem tartalmazó profilokat használjon. Kültéren az időjárás viszonyosságainak nagymértékben kitett felületeken a swingcolor® tartós védőlazúr használatát javasoljuk. Polcok, asztallapok, ülőbútorok festéséhez használjon swingcolor® tartós védőlazúrt. Rendszeres időközönként, de legkésőbb 2-3 év elteltével, ellenőrizze és szükség esetén javítsa le (látható eltérés vagy repedés esetén) a felületet.

Száradás:

Felületen megszáradt: kb. 1 óra után. Átdolgozható: kb. 12 óra után. Alacsony hőmérsékleteken és/vagy magas páratartalom mellett a száradási idő ennek megfelelően meghosszabbodik.

3. A felvitel után

Ártalmatlanítás:

Csak üres tartályokat dobjon az újrahasznosítható hulladék közé. A beszáradt festéket tartalmazó edényeket háztartási hulladékként vagy építkezési hulladékként ártalmatlanítsa. Adja le a beszáradt maradékanyagokat a régi lakkok/festékek gyűjtőhelyén és ártalmatlanítsa a 080112-es sz. hulladékkód (AVV) szerint.

Szerszámtisztítás:

Tisztítsa meg az eszközt közvetlenül a munka befejezése után langyos vízzel és szappannal.

Tárolás:

Hűvös (5 °C fölött), száraz és jól lezárt helyen.

4. Fontos tudnivalók

Összetevők:

akrilát-polimér diszperzió, titán-dioxid (színárnyalattól függően), szervesetlen/szerves színes festékanyagok (színárnyalattól függően), szilikátok, víz, glikoléter, aditív anyagok, konzerválószer (pirtion-cink és benzisotiazolinon)

Biztonsági előírások:

A feldolgozás során is be kell tartani az általános biztonsági óvintézkedéseket. Tartsa távol a gyerekektől. Festékszóró alkalmazásakor használjon védőszemüveget és A2/P2 kombinált szűrőt. Csiszoláskor használjon P2 porszűrőt. A felvitel és a száradás során gondoskodjon megfelelő szellőzésről. A festék használata során kerülje az élelmiszerek vagy italok fogyasztását

és a dohányzást. Szembejutás vagy a bőrrel történő érintkezés esetén alaposan mossa le vízzel. Akadályozza meg, hogy a festék a csatornarendszerbe vagy a talajba jusson.

További tudnivalók:

1,2-BENZIZOTIAZOL-3(2H)-ON tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Kérésre biztonsági adatlap kapható. Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.

A termékre vonatkozó uniós határérték (A/e kat.): 130 g/l (2010). A termék VOC tartalma max. 100 g/l.

5. Általános tudnivalók

Az összes megadott érték és adat intenzív fejlesztési munkán és hosszúéves gyakorlati tapasztalatokon alapul. A vevőinknek, ill. a feldolgozóknak szóban és írásban megfogalmazott felhasználói javaslatainkat a jelenlegi ismereteken alapuló legjobb tudásunk szerint tettük, és nem szerződéses jogviszonyok kifejezése. Ezek nem mentesítik a vevőket azon kötelezettségük alól, hogy a termékeket az felhasználási cél szempontjából saját felelősségükre ellenőrizték. Egyébiránt az Általános szerződési feltételeink érvényesek. Amennyiben műszaki fejlesztések miatt az adatlap új kiadása jelenik meg, az előző kiadások érvényüket veszítik. További kérdések esetén szakembereink szívesen állnak rendelkezésükre a 00800 35834400 (ingyenesen hívható) telefonszámon.

Produced for:

BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt.
Pallag u. 9.
2120 DUNAKESZI
MAGYARORSZÁG
Tel.: +36 / 27886160

