

SCHÖNER WOHNEN Polarweiss

fehér • matt • beltéri használatra

extrém fedőképesség • extrém kiadós

A SCHÖNER WOHNEN Polarweiss egy valódi profi beltéri diszperziós festék, és a fedőképesség igazi bajnoka. A fröcskölésmentes képletet tartalmazó receptúra lehetővé teszi a festést minimális fröcsköléssel vagy teljesen fröcskölésmentesen, és ezzel megkönnyíti a felújítást. A Polarweiss oldószer- és lágyítómentes, nagyon strapabíró, páraáteresztő és szagmentes. Nem tartalmaz konzerválószeret, így allergiások számára is megfelelő. A Polarweiss nagyon magas fehérszinttel rendelkezik, könnyen felvihető és rendkívül kiadós. A kitűnő tulajdonságai már az első felvitt rétegnél is kiváló eredményt és tökéletes felületeket biztosítanak. Polarweiss – az új és javító bevonatréteggel alkalmas optimális diszperziós festék, pl. fűrészporos és dombornyomott tapéták, régi diszperziós festékek, gipszkarton és cementszálas lemezek, valamint falazatok, vakolatok és betonfelületek festésére.

JÁRJON EL A KÖVETKEZŐ MÓDON:

1. Előkészítés

Száraz, tiszta és bevonatra alkalmas alapfelületre vihető fel. Hagyja az ásványi új vakolatot (pl. mészcement vakolatokat) a felvitel előtt legalább 4 hétig száradni. Gondosan mossa le és kefélje le a ragasztott vagy krétázott alapfelületeket. Távolítsa el a bevonatra nem alkalmas rétegeket addig, amíg el nem éri a bevonatra alkalmas réteget. Erősen és nem egyenletes mértékben nedvszívó alapok esetén alapozzon univerzális mélyalapozóval, konzerválószeret nem tartalmazó fedőréteg esetén hengerrel felhordható mélyalapozóval. Régi lakk-, olajbevonatoknál vagy fényes diszperziós festékbevonatoknál használjon univerzális mélyalapozót. Teljes tónusú és árnyaló festék keverve vagy a festékkeverő berendezéssel szinte korlátlan számú barátságos és egyéni árnyalatot tud előállítani. Árnyalva a Polarweiss már nem mentes konzerválószerrel. Akkor is, ha a Schöner Wohnen Polarweiss festék megfelelő alkalmazás esetén a Polarweiss speciális hengerrel fröcskölésmentesen feldolgozható, javasoljuk, hogy takarja le a nem lefestendő tárgyakat (bútorokat, padlót, üveget, kerámiát, természetes követ stb.).

2. Felvitel

A Polarweiss felvihető hengerrel és simítóval vagy légmentes festékszóróval (tartsa be a készülék gyártójának útmutatóját). Ne hordja fel +5 °C alatt. Használat előtt jól keverje fel. A Polarweiss használatra készre van beállítva és nem kell hígítani. Vízzel hígítva nő a fröcskölés veszélye. Nedvesítse be a hengert vagy az ecsetet, mielőtt elkezdene a munkálatokat. Előbb a plafont, majd a falakat fesse be. Az ablaknál kezdje, majd a fény beesésének irányába dolgozzon, soha ne azzal szemben. Előbb a sarkokat és éleket fesse be Polarweiss festékkel. Vigyen fel a hengerrel 2–3 csíkot, majd terítse szét egyenletesen a festéket. Ezután függőlegesen hengerezze végig a felületet, anélkül, hogy nagyon megnyomná. A rétegződés elkerülése érdekében az összefüggő felületeket mindig „nedves a nedvesen” technikával, megszakítás nélkül fesse le. Szerszámok: festéklehúzó rács, festőhenger, lapos ecset. Kiadósság: az alapfelülettől függően, kb. 110–140 ml/m². Ez egy kb. (lásd alább) m² felület lefedésének felel meg egyszeri felvitelnél.

1 L → kb. 7–9

2,5 L → kb. 17-23

5 L → kb. 35-45

7,5 L → kb. 50-70

10 L → kb. 70-90

11 L → kb. 78-100

12,5 L → kb. 85-113

15 L → kb. 105-135

25 L → kb. 170-225

3. Száradás

+20 °C szobahőmérséklet mellett a helyiségek kb. 6 óra után ismét használhatóak, ill. a falak újrafesthetőek.

4. A felvitel után

Használat után a szerszámot azonnal mossa le vízzel és szappannal. Hűvös, száraz, fagymentes helyen tárolja. Jól zárja le a kinyitott festékes vödröket. A fel nem nyitott vödrök szavatossági ideje: lásd a feliratot a vödron.

5. Ártalmatlanítás

Csak üres vödröket dobjon az újrahasznosító hulladék közé. Beszáradt festéket tartalmazó vödröket háztartási hulladékként vagy építkezési hulladékként ártalmatlanítsa. A nem beszáradt festéket tartalmazó vödröket a régi festékek gyűjtőhelyein adja le. A folyékony festékmaradványokat a 080112 sz. hulladékkód (hulladékok jegyzéke) szerint ártalmatlanítsa.

AMIT EZENKÍVÜL FIGYELEMBE KELL VENNI:

Biztonsági tudnivalók

A Polarweiss felvitele során is be kell tartani az általános biztonsági óvintézkedéseket. Tartsa távol a gyerekektől. Ne lélegezze be a permetezett vagy festékszóróból származó ködöt. Ha festékszóróval dolgozik, használjon A2/P2 kombinált szűrőt, és viseljen védőszemüveget. A felvitel és a száradás során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. A festék használata során kerülje az élelmiszerek vagy italok fogyasztását és a dohányzást. Szembejutás vagy a bőrrel történő érintkezés esetén alaposan mossa le vízzel. Akadályozza meg, hogy a festék a csatornarendszerbe vagy a talajba jusson. Fröcskölés veszélye esetén viseljen védőszemüveget. Ajánljuk, hogy a feldolgozásnál viseljen kesztyűt. A „Blauer Engel“ környezetbarát védjegy követelményeinek nem megfelelő pigment- /színezőpasztákkal árnyalva a termék már nem felel meg a „Blauer Engel“ környezetbarát védjegy kritériumainak.

Összetevők

Kötőanyag (műanyag-diszperzió), titándioxid, színespigmentek, kalcium-karbonát, szilikátok, polimer töltőanyag, víz, adalékanyagok. Kérésre biztonsági adatlap kapható. Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni. EU határérték erre a termékre (A/a osztály): 30 g/l (2010). A termék max. 1 g/l VOC t tartalmaz.

További tudnivalók

Ügyfélszolgálat allergiások számára és további termékinformációk beszerzésére: 00800 32665500. Bővebb információkat a műszaki adatlapon talál, amelyet letölthet az internetről vagy beszerezhet az építőipari szaküzletben.
GISCODE: BSW10

EN 13300

Fedőképesség	osztály 8,5 m ² /liter esetén nedves kopásállóság
fényesség	matt
max. szemcseméret	finom

J. D. Flügger
Bredowstr. 12
22113 Hamburg
GERMANY

www.schoener-wohnen-farbe.com