



weberterc brick

Díszteglafalazó és -fugázó habarcs

- Víztaszító, fagyálló
- Folt- és repedésmentesen szárad
- Dísz- és klinkertéglához, köburkolatokhoz



Felhasználásra kész cementkötésű szárazhabarcs díszteglák, klinkertéglák falazásához és fugázásához, továbbá díszteglaburkolatok, klinkerlapkák és ragasztott köburkolatok fugázásához kültérben és beltérben, függőleges felületekre. 15 színben elérhető.

Jó tudni

Anyagigény: falazáshoz: kb. 45-55 kg/m²
fugázáshoz: kb. 3,5-7 kg/m²
Kiadósság: falazásnál kb. 0,45-0,55 m²/25 kg zsák
fugázásnál kb. 3,6-7,2 m²/25 kg zsák
Keverővíz-szükséglet: falazáshoz: 0,22 liter víz 1 kg szárazanyaghoz (kb. 5,5 liter/zsák)
fugázáshoz: 0,13 liter víz 1 kg szárazanyaghoz (kb. 3,25 liter/zsák)

Technikai adatok

- Max. szemcseméret: kb. 2 mm
- Nyomószilárdság: M5
- Hajlítószilárdság: 3,06 N/mm²
- Páradiffúziós tényező: 5/35
- Hővezetési tényező: $\geq 0,55$ W/mK
- Hajlítószilárdság fagyasztás-olvasztás ciklus után: 1,63 N/mm²
- Tűzvédelmi osztály: A1

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód

P758 + színkód

Kiszerelés

25 kg/zsák

Raklap mennyiség

48 zsák / 1200 kg



Tárolási információ

A termék eredeti csomagolásban, cementhez hasonló körülmények között tárolva a gyártási időtől számított 1 évig használható fel.

Általános előírások

- +5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- Az elkészült falazatot a habarcs teljes kikeményedéséig az erős napsugárzástól, csapadék- és fagyhatástól óvni kell.
- A fugázott felületet nagy melegben kézi permetezővel ajánlott nedvesíteni.
- Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!

Az alapfelület előkészítése

Falazás: Felhasználás előtt tisztítsuk meg a fogadószerkezetet, illetve győződjünk meg a stabilitásáról. Minden esetben vegyük figyelembe a tervezői és burkolóelem-gyártói előírásokat.

Fugázás: Az alapfelület legyen szilárd, száraz, egyenletes, mozgás- és zsugorodásmentes, mentes a szennyeződéstől és az elválasztó rétegektől (por, olaj, zsír stb.), valamint megfelelően teherbíró.

Minden esetben vegyük figyelembe a szerkezeti dilatációkat, ezek kitöltése megfelelően rugalmas hézag-kitöltő anyaggal vagy dilatációs profillal történjen. Fugázás előtt a burkolat felületét és a fugahézagokat is alaposan meg kell tisztítani (kefezés, ill. vizes lemosás).

Feldolgozás

Falazás: A szárazanyagot kilogrammonként kb. 0,22 liter tiszta vízzel csomómentes, homogén masszává keverjük össze. A keverést célszerű betonkeverővel vagy fúrógépbe erősített keverőszárral végezni, de kisebb mennyiségben kézzel is megkeverhető. Az anyagot kb. 5 perces pihentetés után ismét keverjük át. A bekevert anyagot a hőmérsékleti viszonyoktól függően 1-3 órán belül használjuk fel. A falazást az általános falazási szabályok betartásával, hagyományos kőművesszerszámok segítségével végezzük. Falazáskor célszerű a függőleges fugákat telítettségig kitölteni, majd az anyag meghúzása után (félképlékeny állapotban) fugázóvassal, vagy más megfelelő szerszámmal kihúzni, simítani, illetve a megfelelő fugaképet kialakítani. Abban az esetben, ha falazáskor nem alakítjuk ki a végleges fugaképet, úgy a felesleges habarcsot el kell távolítani, és a fugázásnál leírtak szerint kell eljárni.

Fugázás: A szárazanyagot kilogrammonként kb. 0,13 liter tiszta vízzel csomómentes, homogén masszává keverjük össze (a vízigény a feldolgozás módjától is függ). Az anyagot fugázóvas és -lapát segítségével erősen bedolgozzuk, illetve kinyomópisztoly segítségével a fugahézagokba juttatjuk. Az anyag meghúzása után a kívánt struktúrát és fugaképet ecsettel, kefével vagy a megfelelő szerszámmal alakítsuk ki. Az esetleg beszennyeződött felületet könnyen megtisztíthatjuk kefe vagy seprű segítségével. Egyéb esetekben a felületet a habarcs félszáraz állapotában tisztítsuk, a körülményektől függően gyökérkefével, spaklival, illetve ronggyal. Porózus burkolólapok és téglák esetén a foltosodás elkerülése érdekében ajánlott próbafugázást végezni.

További hasznos információt a honlapunkon talál

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.

