



MŰSZAKI ADATLAP

SUPRALUX MONOLAKK



Egykomponensű parkettalakk korszerű poliuretán-alkid alapú lakk amely beltéri fa, parafa valamint más fa padlók védelmére szolgál.



TERMÉKINFORMÁCIÓ

Felhasználási terület	A MONOLAKK egykomponensű parkettalakk korszerű poliuretán-alkid alapú lakk amely beltéri téri fa, parafa valamint más fa padlók védelmére szolgál. Tartós és kopásnak ellenálló réteget képez. Könnyebb felvitelt biztosít a hagyományos hígító tartalmú lakkokhoz képest. Felületek: korlát, asztalok, kis éjjeli szekrények, parketta, fapadló, lépcső.
Kiszerezések	1 liter / 2,5 liter
Termékjellemzők:	• tradicionális megjelenést ad. • kopásálló • bevonata megőrzi a fa természetes színét.

MŰSZAKI ADATOK

Fényesség:	magasfényű, selyemfényű
VOC:	EU határérték a termékre: (kat.: A/e- OB) 400 g/Liter (2010). A termék max 399 g/Liter VOC-t tartalmaz.
Száradási idő:	Egy réteg 20°C hőmérsékleten, 50%-os relatív páratartalom mellett, jól szellőző helyiségben: Tapintás száraz: 4 óra Átfesthető 16 óra A hőmérséklet csökkenése és/vagy a relatív páratartalom növekedése megnövelheti a száradási időt. A festett felületeket csak a réteg teljes keményedése után szabad használni, azaz legkorábban 7 nap elteltével és a termék szagának megszűnése után. A lakk a fát enyhén sárgítja.
Kiadósság:	max. 12-15 m² / Liter - sima, egyenletes, megfelelően előkészített felületen.
Rétegek száma_	2-3 réteg, felújításnál 1-2 réteg.
Felhordási mód:	ecset, henger, kefe



MŰSZAKI ADATLAP

SUPRALUX MONOLAKK

Hígítás:	A termék használatra kész. Hígítást nem igényel. (szükség esetén: Supralux H-100 szintetikus hígító.).
Eszközök tisztítása:	Supralux H-100 szintetikus hígító
Lejáratási idő:	A gyártási/ lejárati információ a termék csomagolásán található.

ALKALMAZÁS

Termék előkészítés:	Felhasználás előtt alaposan keverje át. Használat előtt tárolja a terméket szobahőmérsékleten legalább két órán keresztül.
Előkészítés, lakkozás:	Natúr, kezeletlen vagy erősen kopott parketta, padló lakkozása: Csiszolja meg a felületet azért, hogy eltávolítsa a szennyeződések és az egyenetlenségeket. A régi sérült lakkréteget teljesen le kell csiszolni. Alaposan fel kell porszívózni. Korábban lakkozott parketta, padló lakkozása: Ha a bevonat ép, nem sérült meg, takarítsa fel a felületet a háztartási mosogatószerrel azért, hogy a szennyeződések és a zsírt eltávolítsa. Törölje át a felületet 10 %-os ecet vizes oldatával. Csiszolja fel mattrá a felületet 150-es csiszoló papírral és porszívózzon fel alaposan. Felhasználás előtt egybefüggően távolítsuk el a lakk felületéről az esetleges bőrréteget és a lakkot alaposan keverjük fel. Az előkészített felületet Supralux Monolakkal vonjuk át. A parkettalakk felhordását ecsettel, kefével vagy hengerrel végezzük. A rétegek között a lakkbefonatot a teljes száradás után a szálfelhúzás eltüntetésére finom csiszolópapírral (150-es) enyhén megcsiszoljuk, majd a felületet alaposan portalanítjuk. A lakkot általában nem kell hígítani. Ha szükséges, H-100 szintetikus hígítóval hígítható. Az egyes rétegek felhordása között szobahőmérsékleten 16 óra száradási időt kell biztosítani. Az eszközöket H-100 szintetikus hígítóval tisztíthatjuk. Kopott, rossz állapotú parketta esetén javasolt alapozó használata is (pl.: Supralux Gemini Tivinil). A lakkozott felület teljes átkeményedés után (kb. 7 nap múlva) vehető teljes mértékben igénybe. Ne használjon lakkot melegített, állandóan víznek kitett, korábban olajozott vagy viaszolt felületeken. A festett felületeket csak a réteg teljes keményedése után szabad használni, azaz legkorábban 7 nap elteltével és a termék szagának megszűnése után. A lakk a fát enyhén sárgítja.



MŰSZAKI ADATLAP

SUPRALUX MONOLAKK

Javasolt rétegrendszer:	Felület		Rétegrend		
			Alapozás	Közbenső réteg	Fedő réteg
	FA	Új felület:	Supralux Gemini Tivinil parketta alapozó.	Supralux Monolakk	Supralux Monolakk
		Régi felület:	Csiszolás + Portalanítás	Supralux Monolakk	Supralux Monolakk
A festett felület tisztítása:	Porszívózással, puha nedves ruhával.				
Eszközök tisztítása:	Festés során a szerszámokból a lehető legtöbb festéket fel kell használni. Csak a teljesen kiürült és kitisztított csomagolóedény használható újra. A kiürült csomagolóedény élelmiszerek tárolására nem alkalmas.				
Tárolás és szállítás:	A még fel nem használt vagy megmaradt festéket tárolja hőtől és közvetlen napfénytől védve az eredeti, jól lezárt csomagolásban +5°C és +30°C között. További útmutatás a termék biztonságtechnikai adatlapján található.				
Környezetvédelem:	A maradék festéket tartsa jól szellőző helyen, védje a fagytól és az erős napsütéstől. A festéket ne öntse a lefolyóba, vagy természetes vizekbe. Ha befejezte a festést, a szerszámokban maradt festéket újságpapírral itassa fel. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint.				
Kiegészítő információ	A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. A technikai adatlap információinak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak. Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.				
Építési termék tájékoztató	Az AkzoNobel Coating Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. torony 5. emelet által forgalmazott Supralux Monolakk termék az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályaon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) (EGT-vonatkozású szöveg) 2. Cikk 1. pontja értelmében nem minősül építési terméknek E rendelet alkalmazásában: 1. „építési termék”: bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és amelynek teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét. Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet a fogalom-meghatározás során visszautal a 305/2011/EU RENDELET szabályaira. Ezen meghatározás alapján az Akzo Nobel Coatings Zrt. által forgalmazott termékek nem tartoznak a 305/2011/EU RENDELETE hatálya alá. Termékeink munkavédelmi és környezetvédelmi jellemzőit a termék Biztonsági adatlapja tartalmazza, mely elérhető és letölthető a https://shop.akzonobel.hu/safety-documents honlapon, a felhasználási módjáról, műszaki				



MŰSZAKI ADATLAP

SUPRALUX MONOLAKK

	paramétereiről pedig a termék címkéjén vagy a Műszaki adatlapon találhat információkat. (Nyilatkozat a mellékletben).	
Kapcsolat	Forgalmazó:	AkzoNobel Coatings Zrt.
	Cím:	1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. ép. V. em.
	Supralux Infovonal:	06 80 200 505
	E-mail:	info@supralux.hu
Frissítés dátuma:	2024.09.20.	



MŰSZAKI ADATLAP

SUPRALUX MONOLAKK

Melléklet: Nyilatkozat

NYILATKOZAT

1. A termék megnevezése: **Supralux Monolakk**
2. A gyártás azonosító adatai: **A termék címkéjén jelölve.**
3. A termék rendeltetése, felhasználási területei: Egykomponensű parkettalakk korszerű poliuretán-alkid alapú lakk amely belső téri fa, parafa valamint más fa padlók védelmére szolgál.
4. A forgalmazó neve, értesítési címe:

Akzo Nobel Coatings Zrt.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. ép. V. em.
Tel: 06 80 200-505

5. A forgalmazó képviselőjének neve és értesítési címe, akihez bővebb felvilágosításért fordulhat:

Bernáth Roland
Alkalmazástechnikus
06 30 968-0704
roland.bernath@akzonobel.com

6. A Forgalmazó a termék műszaki adatait, felhasználási javaslatokat és iránymutatásokat a termék címkéjén és MŰSZAKI ADATLAPJÁN, valamint a 2015/830 EU rendelet szerint készült és a shop.akzonobel.hu honlapon közzétett BIZTONSÁGI ADATLAPON teszi közzé, ezen közzétett műszaki jellemzőkkel és műszaki adatokkal rendelkezik a forgalomba hozott termék.

Budapest, 2024. szeptember 20.

AkzoNobel Coatings Zrt. képviseletében:


Szűcs Gergely
vezérigazgató


Szűcs Anikó
specialty category manager