

MŰSZAKI ADATLAP

SADOLIN CLASSIC AQUA 3in1

selyemfényű vékonylazúr



Alapozó és lazúr egyben



Penészgomba bevonatvédő

Extra hosszú nyitott idő



TERMÉKINFOMRÁCIÓ

Felhasználási terület

A Sadolin Classic Aqua 3in1 alapozó és vékonylazúr egyben, penészgomba bevonatvédő. A vizes bázisú vékonylazúrok új generációja!

Balance Technology: egyesíti a vizes és oldószeres termékek előnyét; extra hosszú nyitott idő (sokáig eldolgozható), de gyors száradás és kiemelkedő tartósság.

Kültéri vizes bázisú, gyorsan száradó selyemfényű vékonyrétegű impregnáló lazúr. Mélyen beszívódik a fába, ezáltal tökéletesen kiemeli a fa természetes erezetét. Natúr és korábban impregnált fafelületek bevonására. Vízlepergető, UV álló bevonatot képez, ezáltal véd a nedvesség és az időjárás hatásai ellen. Akár 7 év védelmet biztosít az időjárás okozta igénybevétellel szemben (Sadolin Base Plus alapozó és 3 réteg Sadolin Classic Aqua előírás szerű használata esetén). Száradás után szagtalan. A bevonat ellenáll a penészgombának és a biokorrózióknak. A kórokozók által már fertőzött fa esetében, egyéb célzott védelem is szükséges lehet.

Extra hosszú nyitott idő következtében sokáig eldolgozható, könnyen ecsetelhető.

Alkalmazható felületet: ajtó, ablak, zsalugáter, homlokzati borítás, oromdeszka, erkélykorlát, fakerítés, pergola.



Kiszerelések

0,75 L; 2,5 L

Termékjellemzők

- ✓ 20 perc után porszáraz.
- ✓ 90 perc alatt esőálló bevonatot kapunk.
- ✓ Mélyen beszívódik a farostok közé.
- ✓ Vízlepergető, víztaszító hatású.
- ✓ 3in1: normál igénybevétel mellett alapozó nélkül is felhordható.

MŰSZAKI ADATLAP

SADOLIN CLASSIC AQUA 3in1

selyemfényű vékonylazúr

✓ A színes változatok védik a fát a nap UV sugárzása ellen.

MŰSZAKI ADATOK

Fényesség	selyemfényű
VOC	EU határérték a termékre: (kat.: A/e-VB) 130 g/Liter (2010). A termék legfeljebb 70 g/Liter VOC-t tartalmaz.
Színválaszték	Színtelen és készre kevert színek. A színek egymással keverhetők, a keverék legfeljebb 30% színtelen Sadolin Classic Aqua-t tartalmazhat. A színtelen változatot önmagában kültérre ne használjunk!
Kiszerelés	0,75L; 2,5L; 5L
Száradási idő	Egy réteg 20°C hőmérsékleten, 65%-os relatív páratartalom mellett, jól szellőző helyiségben a fa porózításáról, hőmérséklettől és légnedvességtől függően: 20 perc alatt porszáraz. Átfesthető önmagával: 2 óra. A hőmérséklet csökkenése és/vagy a relatív páratartalom növekedése megnövelheti a száradási időt. Megjegyzés: Az átvonhatósági idő függ a fa fajtájától és a festési körülményektől. Puhafa felületeken az anyag könnyebben beszívódik és a bevonat gyorsabban szárad. Keményfa felületeken a száradási folyamat hosszabb ideig tarthat. A festéket ne hordja fel erősen párás időben, vagy ha eső várható.
Kiadósság	Gyalult fánál 12-15 m ² /L Fűrészelt fánál 6-8 m ² /L rétegenként, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától
Rétegek száma	2 -3 réteg
Felhordási mód	Ecsettel vagy hengerrel.
Hígítás	A termék használatra kész. Hígítást nem igényel.
Eszközök tisztítása	Csapvízzel.
Minőségmegőrzési idő	A termék csomagolásán található. (hónap, év)
ALKALMAZÁS	
Termék előkészítés:	Felhasználás előtt alaposan keverje át. Használat előtt tárolja a terméket szobahőmérsékleten legalább két órán keresztül.

MŰSZAKI ADATLAP

SADOLIN CLASSIC AQUA 3in1

selyemfényű vékonylazúr

Előkészítés, festés	A festetlen, új fa száraz, tiszta, zsírmentes és egyenletesen csiszolt legyen. A gyantakiválást Supralux H-400 higítóval kell lemosni. Új felület: gyalult felület esetén a felületet mindenképpen meg kell csiszolni. A fát Sadolin Base Plus-al alapozzuk kültérben. Elhasználódott, szürke fafelületet előzetesen le kell csiszolni és portalanítani. A repedezett, lazán tapadó bevonatot el kell távolítani, majd úgy kell eljárni, mint új felületeknél. ALAPOZÁS: Sadolin Base Plus impregnálószerrel telítésig alapozni. Alapozás után 2 óra elteltével ecsettel hordjuk fel 2-3 rétegben. Alapozó nélkül 3 réteg szükséges. A bevonat karbantartása: a jól tapadó, ép, repedezésmentes lazúr bevonatot 1-2 réteg Sadolin Classic Aqua vizes bázisú vékonylazúrral átfestjük. Használat előtt és közben alaposan fel kell keverni. Felhordás: ecsettel, szálirányban, alaposan dolgozzuk be! Felhasználásra kész. Nem kell hígítani. - Kültér: korlátozottan mérettartó faszerkezeteknél: alapozás: Sadolin Base Plus a fafelület telítéséig Festés: 1-2 x Sadolin Classic Aqua - Kültér: nem mérettartó faszerkezeteknél: alapozás: Sadolin Base Plus a fafelület telítéséig festés: 2 x Sadolin Classic Aqua - Kültér: mérettartó faszerkezeteknél: alapozás: Sadolin Base Plus a fafelület telítéséig festés: 1 x Sadolin Classic Aqua vékonylazúr, festés: 2 x Sadolin Plus vizes bázisú vastaglazúr Megfelelő, gondos kivitelezés esetén, az időjárásnak nem fokozottan kitett helyeken 7 év élettartam is elérhető, ezt követően felújító festés szükséges. Ne használjuk 8 °C alatt és 30 °C felett; nem kellően száraz fára (18 % nedvességtartalom felett); festett vagy lakkozott felületre. Alábbi fafajtákra javasolt: Akác, Bükk, Ében, Fenyő, Teak, Tölgy. Javasolt: Kültéri, kezeletlen fafelületekre. Puhafából és keményfából készült kültéri faszerkezetek (ajtó, ablak, zsalugáter) homlokzati borítás, oromdeszka, erkélykorlát, fakerítés, fabútor festésére. Nem alkalmas járófelületre! Kerítések esetén a bútű zárásról, (a bútű kezeléséről) gondoskodni kell.
A festett felület tisztítása	A takarítás egy nedves kendővel.
Eszközök tisztítása, csomagolóedényzet	Csapvízzel. Festés során a szerszámokból a lehető legtöbb festéket fel kell használni. Csak a teljesen kiürült és kitisztított csomagolóedény használható újra. A kiürült csomagolóedény élelmiszerek tárolására nem alkalmas.

MŰSZAKI ADATLAP

SADOLIN CLASSIC AQUA 3in1

selyemfényű vékonylazúr

Tárolás és szállítás	A még fel nem használt vagy megmaradt festéket tárolja hőtől és közvetlen napfénytől védve az eredeti, jól lezárt csomagolásban +5°C és +25°C között.
Környezetvédelem	 A maradék festéket tartsa jól szellőző helyen, védje a fagytól és az erős napsütéstől. A festéket ne öntse a lefolyóba, vagy természetes vizekbe. Ha befejezte a festést, a szerszámokban maradt festéket újságpapírral itassa fel. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint.
Kiegészítő információ	A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. A technikai adatlap információinak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak. Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.
Építési termék tájékoztató	Az AkzoNobel Coating Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. torony 5. emelet által forgalmazott Sadolin Classic Aqua vékonylazúr termék az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) (EGT-vonatkozású szöveg) 2. Cikk 1. pontja értelmében nem minősül építési terméknek E rendelet alkalmazásában: 1. „építési termék”: bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és amelynek teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét. Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet a fogalom-meghatározás során visszautal a 305/2011/EU RENDELET szabályaira. Ezen meghatározás alapján az Akzo Nobel Coatings Zrt. által forgalmazott termékek nem tartoznak a 305/2011/EU RENDELETE hatálya alá. Termékeink munkavédelmi és környezetvédelmi jellemzőit a termék Biztonsági adatlapja tartalmazza, a felhasználási módjáról, műszaki paramétereiről pedig a termék címkéjén vagy a Műszaki adatlapon találhat információkat. (Nyilatkozat a mellékletben).
Kapcsolat	Forgalmazó: AkzoNobel Coatings Zrt. Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. ép. V. em

MŰSZAKI ADATLAP

SADOLIN CLASSIC AQUA 3in1

selyemfényű vékonylazúr

	Info vonal: 06 80 200 505
Frissítés dátuma:	2023.07.01.

Melléklet: Nyilatkozat

NYILATKOZAT

1. A termék megnevezése: **Sadolin Classic Aqua vékonylazúr**
2. A gyártás azonosító adatai: **A termék címkéjén jelölve.**
3. A termék rendeltetése, felhasználási területei: Vizes bázisú vékonyrétegű impregnálólazúr ajtó, ablak, zsalugáter, homlokzati borítás, oromdeszka, erkélykorlát, fakerítés, pergola felületekre.
4. A forgalmazó neve, értesítési címe:

Akzo Nobel Coatings Zrt.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. ép. V. em.
Tel: 06 80 200-505


5. A forgalmazó képviselőjének neve és értesítési címe, akihez bővebb felvilágosításért fordulhat:

Bernáth Roland
Alkalmazástechnikus
06 30 968-0704
roland.bernath@akzonobel.com

6. A Forgalmazó a termék műszaki adatait, felhasználási javaslatokat és iránymutatásokat a termék címkéjén és MŰSZAKI ADATLAPJÁN, valamint a 2015/830 EU rendelet szerint készült és a shop.akzonobel.hu honlapon közzétett BIZTONSÁGI ADATLAPON teszi közzé, ezen közzétett műszaki jellemzőkkel és műszaki adatokkal rendelkezik a forgalomba hozott termék.

Budapest, 2023. július 1.

AkzoNobel Coatings Zrt. képviseletében:



MŰSZAKI ADATLAP

SADOLIN CLASSIC AQUA 3in1

selyemfényű vékonylazúr

Szücs Gergely
vezérigazgató

Szücs Anikó
specialty category manager