



POLI-FARBE PLATINUM MÉLYALAPOZÓ

Poli-Farbe Platinum Mélyalapozó



TERMÉKLEÍRÁS

A Poli-Farbe Platinum diszperziós mélyalapozó különböző falfelületek Poli-Farbe Platinum falfestékekkel való festése előtti alapozásához optimalizált termék.

- tapadásfokozó
- csökkenti és kiegyenlíti az alapfelület nedvszívó képességét
- megerősíti a régi rétegeket

ALKALMAZÁS

Alkalmazási terület: beltéri vakolatok, glettek, gipsz- és betonfelületek mélyalapozására használható.

TERMÉK TULAJDONSÁGOK

Ásványi felületek, kül- és beltéri vakolatok, gipsz- és betonfelületek festést megelőző előkészítésére, alapozására szolgál. Csökkenti illetve kiegyenlíti a fal szívóhatását, megerősíti a régi vakolatokat, krétásodó festékrétegeket, javítja a fedőréteg tapadását. Vízzel ötszörösére hígítható. Az épületszerkezetek természetes szellőzését nem gátolja.

FELHASZNÁLÁSI MÓD

Az alapozást igénylő felületről a laza, leváló rétegeket, zsíros, olajos szennyeződések el kell távolítani. Az alapozónak a pórusokba be kell szívódnia. A megfelelően alapozott felület matta szárad, szívóképessége alacsony. Túladagolás esetén a felület fényes lesz, ezt csiszolással meg kell szüntetni. Az alapozó legfeljebb ötszörösre hígítható, azonban a hígítással csökken a pórustömítő hatás. A hígított alapozóval kevésbé porózus felületek is megfelelően, egyenletesen kezelhetők. Az alapozott felület száradását követően átfesthető. Felhasználható +5°C feletti levegő- és falhőmérsékletnél. A felhígított alapozót el kell használni. Az alapozást követően a szerszámok vízzel elmoshatók. A megszáradt alapozó oldószerekkel, vagy súrolással távolítható el. Használat előtt felrázandó.

PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással

Hígítás: vízzel, legfeljebb ötszörösére.

Száradási idő (20 °C-on): 2 óra.

Átfesthető (20 °C-on): 2 óra után.

SZAVATOSSÁGI IDŐ

Eredeti, bontatlan csomagolásban, a gyártástól számított 24 hónapig.

KIADÓSSÁG

kb. 8-14 m²/l a hígítás mértékétől függetlenül, a fal szívóképességétől függően.

MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

A termék biztonságtechnikai adatlapja kérésre hozzáférhető.

FIGYELEM

A technikai lapon szereplő információk célja a termék optimális felhasználásának biztosítása, ugyanakkor nem jelentenek alapot a Gyártó jogi felelősségéhez, mivel a felhasználási feltételek nem állnak ellenőrzése alatt. A termék összetételének bármilyen megváltoztatása nem megengedett és jelentős mértékben ronthatja a felhasznált anyag minőségét. Más Gyártók termékeivel történő kombinálás esetén nem vállalunk semmilyen felelősséget. A feljebb megadott tájékoztatás jóhiszeműen került megadásra, ismereteink akkori állása és a gyakorlati tapasztalat alapján. A Gyártó fenntartja magának a jogot a tartalom megváltoztatásához a későbbi sorozatok során, az átvevők e tényről történő előzetes tájékoztatása nélkül.