

# ONDULINE® BFX

Fémes felületű öntapadó lemez

Az **ONDULINE® BFX** fémes felületű, hidegen öntapadó lemez kiváló tapadási tulajdonságokkal.

Szinte bármilyen felületen alkalmazható, fém, aszfalt, építő elemek, műanyagok kivéve PVC és szilikon.

## ELŐNYÖK



EGYSZERŰ  
RÖGZÍTÉS



LAPOS TETŐK



VÍZZÁRÓSÁG



Nyári lak



Szerszámos faház



„Lapos tetőnkre nehezen találtunk alkalmas megoldást. A BFX kiváló választásnak bizonyult, rögzítése nagyon egyszerű, akár egy óriás ragasztószalag. Az eredmény esztétikus és a vízzáróság garantált!”

| Dávid család



Barkácsoljon velünk!

TÖBBET SZERETNE TUDNI  
AZ **ONDULINE®-roll**

Látogasson el honlapunkra  
[www.onduline.pl](http://www.onduline.pl)

**Onduline**

Onduline® SA.  
Immeuble Seine Etoile.  
5-7 Rue Fréderic Clavel,  
92150 Suresnes France  
[mizera@onduline.pl](mailto:mizera@onduline.pl)  
[www.onduline.com](http://www.onduline.com)



Az ONDULINE francia cégcsoport tagja. €11,323,485.05 - R.C.S. Nanterre 552 088 361



Töltse le és nyissa meg a vonalkód leolvasó alkalmazást. Irányítsa telefonjának kameráját erre a vonalkódra és olvassa be.

# ONDULINE® BFX

Fémes felületű öntapadó lemez



Utána

Eelőtte

**Onduline®**

Agency / ONDAI - 830520SA - 12/2014 - Not contractually binding. All information given is for illustrative purposes only and may be modified without notice.

## SZÍNVÁLASZTÉK



TERRACOTTA



SZÜRKE

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az alkalmazás gyors, egyszerű és biztonságos. A fémes felületre kiváló minőségű színezés került, mely védelmet nyújt az UV sugárzás és más környezeti hatások ellen.

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Vastagság                    | 1.5 mm ± 0.15 mm            |
| Tűzvédelmi besorolás         | B2                          |
| Olvas pont                   | ≥ 85 °C                     |
| Hideg hajlíthatóság          | ≥ -20 °C                    |
| Maximális szakító szilárdság | > 200 N                     |
| Vízzáróság                   | vízzáró                     |
| Szakítószilárdság            | > 30 N                      |
| SD érték                     | sd > 1 500 m                |
| Alkalmazási hőmérséklet      | +5 to +45 °C                |
| Tekercs mérete               | 5 m hosszú, 1 m széles      |
| Súly                         | kb. 1.5 kg / m <sup>2</sup> |



## FELRAKÁSI ÚTMUTATÓ

*Felrakás néhány egyszerű lépésben*

1



Tisztítsa meg a felületet és ügyeljen, hogy az por és szennyeződés mentes legyen.

3



Az első csík a tető alsó részénél helyezkedjen el. Az átlapolás 8 cm.

2



Az eresszel párhuzamosan tekerje ki a lemezt és távolítsa el a védőréteget.

4



A maximális tapadás érdekében nehéz nyomóhengerrel simítsa le a felületet.

