

BITUROOFX

APP modifikált, üvegfátyol erősítésű fedéllemez, felső felületén színezett gránithomok szórás, alsó részen polietilén fóliaborítás, kisebb kerti építmények tetőfedő anyagaként ajánlott.



Műszaki jellemzők

	Szabvány	Érték
Hosszúság	EN 1848-1	10,00 m (-1%)
Szélesség	EN 1848-1	1,00 m (-1%)
Négyszélméter tömeg	EN 1849-1	1,8 (±10%) kg/m ²
Tűzveszélyességi besorolás	EN 13501-1	F
Vízzáróság	EN 1928	W1
Szakítószilárdság H/K	EN 12311-1	300 / 200 (±20% / ±20%)
Szakadási nyúlás H/K	EN 12311-1	3 / 3 (+0-1 / +0-1)
Ütési ellenállás	EN 12691 A módsz	≥ 300 mm
Statikus terhelési ellenállás	EN 1273 B módsz	≥ 5 kg
Szakadásállóság H/K (szeg módszer)	EN 12310-1	50 / 50 N (-30% / -30%)
Hajlíthatóság alacsony hőmérsékleten	EN 1109	≤ 0 °C
Szakítószilárdság mesterséges öregítés után H/K	EN 13859 -1 2014 Annex C	150 / 100 N/5cm (-20% / -20%)
Nyúlás mesterséges öregítés után H/K	EN 13859-1 2014 Annex C	1 / 1 %

Nem tartalmaz veszélyes anyagot, azbesztet vagy kátrányt.

Csomagolás

1m x 10 m tekercs

36 tekercs/ raklap

Elérhető színek: fekete, vörös

Alkalmazás

A BituroofX ideális választás fából vagy fémből készült szerkezetek, melléképületek fedésére:

- fedett tárolók
- kocsibeállók
- szerszámos házak
- előtetők és egyéb kisebb építmények

Fontos: Családi házak fedésére nem alkalmas!

A felhelyezés mechanikai rögzítéssel (szegelés, ragasztás) történik, nem igényel melegítést. A tekercseket a tetővonallal párhuzamosan, alulról felfelé haladva kell telepíteni. Az alsó oldalon lévő polietilén fólia nem eltávolítandó – ez a szállítás során akadályozza meg a rétegek összetapadását. A szegelést mindig a tekercsek felső részén, az átlapolás alatt kell végezni. Az alsó (kezdő) rétegnél javasolt bitumenes ragasztó alkalmazása a rétegek szoros rögzítéséhez. Fontos: Szeles vagy alacsony hajlásszögű tető esetén teljes felületen történő rögzítés szükséges. Az oldalsó oromszegélyeknél ragasztás és bádog alkalmazása ajánlott a maximális vízzárás érdekében.

Telepítési irányelvek:

- A felrakást a tető alsó szélénél kezdjük.
- Minimum tetőlejtés: 15°.
- Átlapolás: függőleges irányban legalább 10 cm, vízszintes irányban legalább 20 cm.

Szállítás és tárolás kizárólag függőleges helyzetben. A raklapokat tilos egymásra helyezni. A terméket védeni kell nedvességtől, sugárzó hőtől. Hideg időben a beépítés előtt a tekercseket szobahőmérsékleten, zárt térben kell temperálni.

Teljesítménynyilatkozat sz. S-0303 

FIMBAR P

A Fimbar P egy prémium minőségű, 450g/ m² súlyú kétoldalon polészterszövettel erősített APP bitumenes párazáró fólia, zsindelyalátét lemez.



Felhasználási terület

- Teljes aládeszkázatú zsindelyalátétként
- Erősen hőszigetelt tetők szigeteléséhez
- Hideg tetőkön a tetőtér szél és nedvesség elleni védelmére

Termékelőnyök

- Hatékony védelem a belső páráképződés, a külső nedvesség és a szél ellen
- Megelőzi a gomba- és penészképződést
- Kiváló mechanikai ellenállás
- Megbízható megoldás hosszú távra
- Könnyű kezelhetőség és egyszerű telepítés – DIY-felhasználóbarát

Műszaki jellemzők

Tulajdonság	Szabvány	Érték
Felületi tömeg	EN 1849-1	0.45 kg/m ²
Hordozóbetét		poliészterszövet
Szakítószilárdság H/K	EN 12311-1	500 / 250 N/5 cm (±20%)
Nyúlás H/K	EN 12311-1	40 / 40 % (+0-15)
Szakadásállóság (szeg módszer)	EN 12310-1	100/100 N (±30%)
Vízáteresztő képesség	EN 13859-1:2014	W1
Hajlíthatóság alacsony hőmérsékleten	EN 1109	≤-15 °C
Szakítószilárdság mesterséges öregítés után	EN 13859-1:2014	250 / 125 N/5 cm (±20%)
Nyúlás mesterséges öregítés után	EN 13859-1:2014.	30 / 30 % (+0-15)
Vízáthatolási ellenállás mesterséges öregítés után	EN 13859-1:2014	W1
Tűzterjedés	EN 13501-1	F osztály
Nem tartalmaz veszélyes anyagot, azbesztet vagy kátrányt.		

Csomagolás

1m x 30 m (30 m²) tekercs
30 tekercs/ raklap
Szín: fekete

Alkalmazás

A fólia felhelyezésekor ügyeljünk a szoros illeszkedésre és a mechanikai rögzítés megfelelő kivitelezésére a hosszú távú tetővédelem érdekében.

A felrakást mindig alulról kezdje. Tekerje ki a FIMBAR P fóliát. A hosszirányú átlapolás minimum 10 cm legyen. Tűzőgéppel vagy zsindelyszeggel rögzítse le a csíkokat és kerülje el a fólia károsodását. Az illesztéseknél használjon kétoldalú ragasztószalagot.

Bármilyen kiálló elem esetén szelvényben vágja el a fóliát és hajtsa rá a kiálló elemekre (kémény, szellőző, ablak stb.), majd ragasztószalaggal rögzítse azt.

A Fimbar P fóliákat száraz, fedett helyen kell tárolni. Óvni kell az UV-sugárzástól, a hőtől, az esőtől és a nedvességtől.

Teljesítménynyilatkozat sz. S-0315 