

BituRooFX

TERMÉKADATLAP

TERMÉKLEÍRÁS

A BituRooFX fedéllemez üvegfátyol erősítésű, mindkét oldalán APP modifikált bitumennel bevont lemez. Felső felülete színezett gránithomok-szórású a mechanikai védelem érdekében, alsó oldala polietilén fóliaborítású a könnyebb felhasználás miatt.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

	Szabvány	Érték
Látható hibák	EN 1850-1	nincs
Hosszúság	EN 1848-1	10,00 m (-1%)
Szélesség	EN 1848-1	1,00 m (-1%)
Kardosság	EN 1848-1	Megfelelt (20 mm) /10m
Négyzetméter tömeg	EN 1849-1	1,8 (±10%) kg/m ²
Tűzveszélyességi besorolás	EN 13501-1	F
Vízzáróság	EN 1928	≥ 2 kPa
Illesztések ellenállása nyírással szemben hossz/kereszt	EN 12317-1	NA* N / 50mm
Szakító szilárdság hossz/kereszt	EN 12311-1	250 / 150 (-20%) EN 1109
Szakadási nyúlás hossz/kereszt	EN 12311-1	2 / 2 (-1 abszolút) %
Ütési ellenállás	EN 12691 met.A	≥ 300 mm
Statikus terhelési ellenállás	EN 12730 met.B	≥ 5 kg
Továbbszakítási szilárdság (szegszár)	EN 12310-1	50 / 50 (-30%) N
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten	EN 1109	-10 °C
Mesterséges kopással szembeni vízzáróság	EN 1296 / EN 1928	≥ 2 kPa
Vegyszerekkel szembeni vízzáróság	EN 1847 / EN 1928	≥ 2 kPa

*NA – nincs adat

CSOMAGOLÁS

1m x 10 m tekercs
36 db tekercs/ raklap
Elérhető színek: vörös, fekete



ALKALMAZÁSI TERÜLET

A BituRooFX ideális választás fából vagy fémből készült szerkezetek, melléképületek fedésére, például:

- fedett tárolók
- kocsibeállók
- szerszámos házak
- előtetők és egyéb kisebb építmények.

Fontos: Családi házak fedésére nem alkalmas!

A felhelyezés mechanikai rögzítéssel (szegelés, ragasztás) történik, nem igényel melegítést. A tekercseket a tetővonallal párhuzamosan, alulról felfelé haladva kell telepíteni. Az alsó oldalon lévő polietilén fólia nem eltávolítandó – ez a szállítás során akadályozza meg a rétegek összetapadását. A szegelést mindig a tekercsek felső részén, az átlapolás alatt kell végezni. Az alsó (kezdő) rétegnél javasolt bitumenes ragasztó alkalmazása a rétegek szoros rögzítéséhez.

Fontos: Szeles vagy alacsony hajlásszögű tető esetén teljes felületen történő rögzítés szükséges. Az oldalsó oromszegélyeknél ragasztás és bádog alkalmazása ajánlott a maximális vízzárás érdekében.

Telepítési irányelvek:

- A felrakást a tető alsó szélénél kezdjük.
- Minimum tetőlejtés: 15°.
- Átlapolás: függőleges irányban legalább 10 cm, vízszintes irányban legalább 20 cm.

SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

A tekercsek szállítása és tárolása kizárólag függőleges helyzetben történjen.

Teljes raklapos mozgatás ajánlott, raklapokat tilos egymásra helyezni.

A terméket védeni kell nedvességtől és sugárzó hőtől. Hideg időben a beépítés előtt a tekercseket szobahőmérsékleten, zárt térben kell temperálni.