

DIN EN 14411

Serie Series/Série/Serie: **MEISSEN**
 Farbe Colour/Coloris/Colore: **FBM1777-05 Amsterdam rotbunt**
 Format Size/Format/Formato: **1100**

1. Biegefestigkeit /bending strength/Résistance à la flexion/Resistenza alla flessione (EN ISO 10545-4): Mittelwert /Average Value/Valeur moyenne/Valore medio	Ø 28 N/mm ²
2. Wasseraufnahme /water absorption/Absorption d'eau/Assorbimento acqua (EN ISO 10545-3): Mittelwert /Average Value/Valeur moyenne/Valore medio	≤ 3 %
3. Ritzhärte nach Mohs /scratch hardness of surface (Mohs' scale)/Dureté contre les rayures selon Mohs/Durezza sclerometrica sec. Mohs (EN 101): kleinster Einzelwert /minimum individual value/plus petite valeur individuelle/valore singolo minore	6 - 7
4. Frostbeständigkeit /frost resistance/Résistance au gel/Resistenza al gelo (EN ISO 10545-12):	erfüllt/is required/exigé/richiesta
5. Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten (Volumenverlust) /Resistance of surface abrasion for unglazed tiles (Volume loss)/Résistance contre l'usure de surface pour carreaux non émaillés (Perte de volume/Resistenza all'usura superficiale per piastrelle grezze (perdita di volume) (EN ISO 10545-6):	≤ 275 mm ³
6. Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten /Chemical resistance – except to hydrofluoric acid and its compounds – of tiles/Résistance chimique – sauf à l'acide fluorhydrique et ses combinaisons - pour carreaux/Resistenza agli agenti chimici – ad eccezione dell'acido fluoridrico e dei suoi composti – per piastrelle (EN ISO 10545-13):	erfüllt/is required/exigé/richiesta
7. Temperaturwechselbeständigkeit /Thermal shock resistance/Résistance contre le changement de température/Resistenza agli sbalzi di temperatura (EN ISO 10545-9):	erfüllt/is required/exigé/richiesta

Hausanschrift:
 STRÖHER GmbH
 Ströherstraße 2-10
 D-35683 Dillenburg

Telefon: +49 (0) 2771 391-0
Telefax: +49 (0) 2771 391-340
E-Mail: info@stroehrer.de
Internet: www.stroehrer.de

Geschäftsführer:
 Gerhard Albert
 Reg.-Nr. HRB 3019
 Amtsgericht Wetzlar

Technische Werte

TECHNICAL SPECIFICATIONS/FICHE TECHNIQUE/SCHEDA TECNICA



8. Thermischer LAK von Raumtemperatur (20°C) bis 100°C / Coefficient of thermal expansion from room temperatur (20°C) to 100°C/CE (coefficient d'étirage) thermique température ambiante (20°C) jusqu'à 100°C/ Coefficiente di dilatazione in lunghezza a temperatura ambiente (20°C) fino a 100°C (EN ISO 10545-8):	$< 80 \times 10^{-7} K^{-1}$
9. Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im naßbelasteten Barfußbereich /Classification groups for antislip floor claddings in barefoot areas/Groupes de classification pour revêtements de sols anti-dérapants sur des secteurs humides pénétrés à pied nus/Gruppi di valutazione per rivestimenti antisdrucciolevoli per pavimenti in zona dove si cammina a piedi nudi sul bagnato (DIN 51 097):	Gruppe/Group/Groupe/Gruppo: B
10. Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) /Classification groups for industrial floor claddings with an inerteased risk of slipping (safety procedure)/Groupes de classification pour revêtements de sols industriels à risques de glissement élevé (methode de marche)/Gruppi di valutazione per rivestimenti di pavimenti industriali con elevato pericolo di sdrucciolevolita' (procedimento di controllo) (DIN 51 130):	Gruppe/Group/Groupe/Gruppo: R 11

STRÖHER GmbH

Ströher GmbH

Ströherstraße 2-10

D-35683 Dillenburg

Telefon: +49 2771 391-0

Telefax: +49 2771 391-340

E-Mail: info@stroeher.de

Internet: www.stroeher.de

i.V. Jochen Keil

Laborleiter

07.12.2010

Hausanschrift:

STRÖHER GmbH

Ströherstraße 2-10

D-35683 Dillenburg

Telefon: +49 (0) 2771 391-0

Telefax: +49 (0) 2771 391-340

E-Mail: info@stroeher.de

Internet: www.stroeher.de

Geschäftsführer:

Gerhard Albert

Reg.-Nr. HRB 3019

Amtsgericht Wetzlar