

ONDUBAND®

MŰSZAKI ADATLAP

ANYAG / ALKALMAZÁS

Az ONDUBAND® egy öntapadós vízszigetelő szalag, amely elastomer-bitumen és ragasztógyanta keverékéből áll felső felületén alumínium fólia borítással és PET megerősítéssel. A tapadó felületet szilikonnal bevont lehúzható fólia védi. Az ONDUBAND® megbízhatóan rögzíti és tömíti a fém, műanyag, beton, falazat, vakolat, fa és üveg felületeket.

A terméket tetőrészletek és külső javítások széles skálájához tervezték: ereszcatorna, tetők és falak csatlakoztatása, kémények, agyag- vagy betonlapok, fémlemezek szigetelése, javítása...

Termék előnyök: Vzálló és vízzáró - Kiváló tapadási tulajdonságok a legtöbb felületen - Magas szakadási nyúlás és UV-ellenállóság

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Felületi tömeg	1.5 kg/m ² ± 0.2 kg/m ²	DIN EN 1849-1
Teljes szalagvastagság	1.5 mm ± 0.2 mm	DIN EN 1849-1
Tűzállóság	class E	DIN EN 13501-1
Lágyuláspont	> 85 °C	DIN EN 1109
Hideghajlíthatóság	> - 30 °C	DIN EN 1109
Szakítószilárdság	> 200 N/50mm	DIN EN 12311-1
Vízhatlanság	kiváló	DIN EN 1928
Vízpára áteresztő képesség	> 1500 m	DIN EN 1931

CSOMAGOLÁS

6 standard méret: 7,5 x 5 m, 10 cm x 5 m, 15 cm x 5 m, 20 cm x 10 m, 30 cm x 10 m, 60 cm x 10 m

4 szín: Alumínium, Terrakotta, Vörös, Antracit

KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

A terméket közvetlen napfénytől védeni kell, és száraz helyen kell tárolni. A termék nem fagyveszélyes. Az ONDUBAND® szavatossága eredeti csomagolásban 5 év. A megbontott terméket 12 hónapon belül fel kell használni.

Jelen Műszaki adatlap a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján készült. A terméket a fent említett paraméterekkel összhangban állították elő, de a gyártó / disztribútor nem vállal felelősséget a jövőbeni változásokért, sem a szabályozások változásaiért. A fogyasztó felelőssége, hogy a terméket a gyártó / forgalmazó ajánlásainak megfelelően használja, építse be.

www.onduline.com



ALKALMAZÁS

Az ONDUBAND® szalagok hidegen öntapadók és ragaszthatók. A felületnek tisztának, száraznak, zsírtmentesnek kell lenni. A porózus felületeket alapozóval kell előkezeltetni (kb. 200 ml / m²) az optimális tapadás elérése érdekében. A legideálisabb alkalmazási hőmérsékleti tartomány - levegő vagy felületi hőmérséklet - 0 °C és 45 °C között van.

Az ONDUBAND® szalagot az alkalmazáskor erősen nyomni kell a kellő tapadás elérése érdekében. Kerülje az üregek (hólyagok) megjelenését. Több szalag alkalmazása esetén az átfedésnek legalább 5 cm-nek kell lennie. Járható felületen nem alkalmazható.

GARANCIA

Vízállóság, vízzáróság 10 év. Színstabilitás 5 év.

Garanciális feltételek kizárólag az Onduline által kiadott használati útmutató alapján történik.