

2023. december 4.

RIGIPS® PROMIX JOKER**Felhasználásra kész, készre kevert, levegőn száradó hézagoló és glettelő anyag.**

Tűzvédelmi osztály

A2

Termékcsoport

Gipszkarton lemezek fugázóanyagai**Műszaki adatok**

Terméktulajdonságok	Hézagolásra hézagerősítő szalaggal együtt alkalmazva, valamint a felületek végső simítására használható. Finomszemcsés, fehér színű, azonnal felhasználható, krémes anyag. Könnyen csiszolható. A termék Q1-Q4 felületi minőség elérésére alkalmas. Kézzel és géppel is felhordható, Delko hézagoló szerszámmal (DT-AH1) is alkalmazható. Levegőre szárad.
Kiszerelés	Vödörben: 25 kg
Anyagszükséglet	Hézagolás esetén: kb. 0,25 kg/gipszkarton m ² . Felületi gletteléshez: kb. 1,6 kg/m ² /mm (vakolat esetén); kb. 1,2 kg/m ² /mm (gipszkarton esetén)
Száradási idő	Kb. 24 óra (függ a levegő hőmérsékletétől és páratartalmától)
Bedolgozhatósági idő	Minimum 120 perc (hőmérséklettől és páratartalomtól függően)
Javasolt felhordási vastagság	Kézi hézagolás esetén, illetve Delko hézagoló szerszámmal felhordva: max. 5 mm 1 rétegben. Kézi glettelés esetén teljes felületen: ≤2 mm/réteg. Az anyag teljes száradása után újabb réteg ráglettelhető. Az anyagot javasoljuk legfeljebb 3 rétegben, összesen legfeljebb 5 mm vastagságban felvinni. Glettelőhengerrel történő felhordás esetén: 1 rétegben ≤3 mm. Az anyag teljes száradása után újabb réteg felhordható. Teljes vastagság: legfeljebb 5 mm. Glettszóró géppel történő glettelés esetén: ≤2 mm/réteg. Az anyag teljes száradása után újabb réteg ráglettelhető. Az anyagot javasoljuk legfeljebb 3 rétegben, összesen legfeljebb 5 mm vastagságban felvinni.
Alapfelület, melyen a termék alkalmazható	Gipszkarton építőlemez, gipszvakolat, mészcement vakolat, betonfelület.
Felhasználási terület	Alkalmas mészcement vakolatok, gipszvakolatok és betonfelületek végső befejező glettelésére, valamint gipszkarton építőlemez hézagolására és teljes felületi glettelésére (Q1-Q4 minőségig) .
Alapfelület előkészítése	Az alapfelület legyen szilárd, tiszta, pormentes és száraz. A végső felület kialakítása előtt (festés, tapétázás) meg kell várni az anyag teljes megszáradását, majd mélyalapozó használata szükséges (Rigips Rikombi Grund).

2023. december 4.

Felhasználás

A ProMix JOKER kézi szerszámmal, Delko hézagoló géppel, glettelő hengerrel és glettszóró géppel egyaránt felhordható. Gépi felhordás esetén a számos különböző géptípus miatt alkalmazási tesztet javasolt végezni, mielőtt az anyagot a helyszínen használják.

Használat előtt az anyagot jól keverje meg. Az anyag tiszta vízzel hígítható, amennyiben szükséges. 25 kg-os vödörhöz maximum 3dl liter víz adható. Túlhígítás az anyag zsugorodásához és lassabb száradásához vezet. A vizet fokozatosan adjuk hozzá! Fedőréteggént bármely típusú hézagoló anyagra felhordható. Könnyen csiszolható – gépi csiszoláshoz 120-as, kézi csiszoláshoz 220-as csiszolópapír ajánlott.

A hézagolást +5°C felett (fogadófelület, hézagoló anyag és levegő) szabad elvégezni. Többretegű gipszkarton szerkezet esetén minden réteg gipszkarton illesztéseit ki kell tölteni a hézagoló anyaggal. Az alsóbb rétegek hézagolásakor hézagerősítő szalag használata nem szükséges. Csempeburkolat esetében a felső gipszkartonréteg illesztéseit hézagolni nem kell. A csempeburkolat ragasztásához flexibilis csemperagasztót kell használni, és a hézagokat csemperagasztóval kell kitölteni. Amennyiben a felületet fröccsenő víz érheti (mosdó, fürdőkád, zuhanytálca stb. környékén) a gipszkarton felületet csempézés előtt kenhető szigeteléssel kell bevonni.

Bedolgozási feltételek

A helyiség levegőjének, a bedolgozandó anyagnak és a fogadófelületnek egyaránt legalább +5°C hőmérsékletűnek kell lennie.

Hasznos tanácsok

A gipszkarton lemezek illesztéseinek láthatósága Q4 minőségű felület képzésével minimálisra csökkenthető. A Rigips ProMix JOKER alkalmas a legmagasabb, Q4 felületi minőség eléréséhez is. A hézagolás pontos menetéről bővebb információt [itt](#) talál.

Tárolási információ

A terméket +2°C és +25°C között tároljuk. Fagyástól óvni kell. A felbontott vödört visszazártan kell tárolni.

Szavatossági idő

Gyártástól számított 12 hónap. Felbontás után légmentesen visszazárva az anyag 3 hónapig tartható el.