

TERMÉKADATLAP RIGIPS VARIO HÉZAGOLÓ ANYAG

Hézagoló anyag gipszkarton építőlemezek hézagolására és felületi glettelésére. Portermék.

Tűzvédelmi osztály:

A1

Termékcsoport:

Gipszkarton lemezek fugázóanyaga



Műszaki adatok

Terméktulajdonságok	Gipszkarton építőlemezek hézagoló és simító anyaga. Kézi bedolgozással alaphézagolásra és felületi glettelésre alkalmazható Q1-Q4 felületi minőségig, hézagerősítő szalaggal. Könnyen bedolgozható, fehér, egyszerűen bekeverhető.
Összetevők	Kálcium-szulfát különböző hidrát fokozatokon adalékokkal.
Kiszerezés	Zsákban: 5 kg és 25 kg
Bekeverési arány	1.5-2 kg/1 l víz
Anyagszükséglet	0,3 kg/m ² /mm
Bedolgozhatósági idő	kb. 40 perc
Javasolt felhordási vastagság	3 mm/réteg
Páraáteresztés	$\mu=10$
Alapfelület, melyen a termék alkalmazható	Rigips gipszkarton és gipszrost építőlemezek. Fő alkalmazási területe a tűzgátló szerkezetek hézagolása. Tűzgátló, Rigidur, Glasroc F, valamint perforált építőlemezek esetében kizárólag Vario hézagoló anyag használható.
Bekeverés	Tiszta edényben tiszta vízzel keverjük el. Ne használjunk egyéb adalékot. 5 kg Vario glettelőgipszhez kb. 2,5 liter víz szükséges. A port egyenletesen szórjuk a vízbe, majd rövid beszívódási idő után keverjük kézzel vagy keverőszárral krémszerű anyaggá. A keverék kb. 40 percig dolgozható be. A már megkeményedett anyagot nem szabad felhasználni.
Felhasználási terület	Belső falak, mennyezetek, min. +5 °C felett. Alkalmos gipszkarton építőlemezek hézagolására és teljes felületi glettelésére (Q1-Q4 minőségig), valamint kihézagolt gipszrost építőlemezek teljes felületi simítására.
Bedolgozási feltételek	A helyiség levegőjének, a bedolgozandó anyagnak és a fogadófelületnek egyaránt legalább +5°C hőmérsékletűnek kell lennie.
Hasznos tanácsok	A gipszkarton lemezek illesztéseinek láthatósága Q4 minőségű felület képzésével minimálisra csökkenthető. A Rigips Vario alkalmas a legmagasabb, Q4 felületi minőség eléréséhez is. A hézagolás pontos menetéről bővebb információt itt talál.
Tárolási információ	Nedvességtől védett helyen, +2°C és +30°C között tároljuk. Fagyástól óvni kell. A felbontott zsákokat visszazártan kell tárolni.
Szavatossági idő	Gyártástól számított 12 hónap, felbontás után 3 hónap.

Rigips Vario

