

TERMÉK ADATLAP

Sika® BlackSeal BT

BUTIL BÁZISÚ SZERKEZETI TÖMÍTŐ- ÉS RAGASZTÓANYAG

TERMÉKLEÍRÁS

A Sika® BlackSeal BT egy butil bázisú, egykomponensű tömítő- és ragasztóanyag, amely a legtöbb építési alapelületen jól tapad.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Sika® BlackSeal BT alkalmas tetők, falak és egyéb épületelemek kültéri tömítésére, ragasztására és javítására.

TERMÉKELŐNYÖK

- a legtöbb építési alapelületen jól tapad
- nem igényel alapozást
- könnyen feldolgozható
- nyirkos alapelületen is alkalmazható
- magas szárazanyag tartalom – kiváló réskitöltő tulajdonságú zsugorodás nélkül

ENGEDÉLYEK/SZABVÁNYOK

Megfelel az ISO 11600 F 7,5 P szabvány előírásainak.

TERMÉKADATOK

MEGJELENÉS

SZÍN

Fekete

CSOMAGOLÁS

300 ml-es kartus, 12 kartus / doboz

TÁROLÁSI FELTÉTELEK / ELTARTHATÓSÁG

Bontatlan, ép, eredeti csomagolásban, száraz, közvetlen napfénytől védett helyen +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten gyártástól számított 24 hónapig tárolható.

MŰSZAKI ADATOK**VEGYI ALAPANYAG**

butil

SÚRÚSÉG

kb. 1,80 kg/liter

(ISO 1183-1)

SZÁRAZANYAG TARTALOM

kb. 85%

**MECHANIKAI / FIZIKAI
TULAJDONSÁGOK****MOZGÁSI KÉPESSÉG**

± 7,5%

(ISO 9047)

ALKALMAZÁSI HŐMÉRSÉKLET

-20°C –tól +70 °C –ig

TERÜLÉS

< 3 mm (20 mm profil, +23 °C-on)

(ISO 7390)

KÖRNYEZET HŐMÉRSÉKLETE

+5°C –tól +40 °C-ig, min. 3 °C-kal a harmatpont felett

ALAPFELÜLET HŐMÉRSÉKLETE

+5°C –tól +40 °C-ig

FOGÁSBIZTOS

kb. 25 perc

FELDOLGOZÁSI UTASÍTÁS

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A felület tiszta, száraz, ép és homogén, olajtól, zsírtól és portól valamint laza vagy homokolódó részekről mentes legyen.

Festéket, cementtejet és egyéb szennyeződésekkel távolítsuk el.

**ALKALMAZÁSI UTASÍTÁS /
ESZKÖZÖK**

A Sika® Black Seal BT egy felhasználásra kész termék.

Helyezzük a kartust a kinyomó pisztolyba és nyomjuk ki a Sika® BlackSeal BT anyagot a hézagba. Közben bizonyosodjunk meg róla, hogy a ragasztó teljesen kitölti a hézagot. A hézag kitöltése közben kerülje a levegő bezáródását. Biztosítson megfelelő tapadást a hézagszélekhez.

Használjunk maszkoló szalagot, ahol esztétikai követelmények merülnek fel a hézagkialakítással szemben. A maszkoló szalagot akkor kell eltávolítani, amikor a tömítőanyag még nem kikötött. Simítsuk az anyagot simító folyadékkal (pl. Sika® Tooling Agent N) a tökéletes hézagtömítési felület eléréséhez. Ne használjunk oldószertartalmú terméket simító folyadékként.

Átlapolt felületek tömítése esetén a még ragadós tömítőanyagba illesszük az elemeket, ahol a minimális rétegvastagság 2 mm.

Ha ragasztóként használjuk, nyomjuk össze a ragasztandó felületeket, majd húzzuk szét és várjunk kb. 10 percet amíg a Sika® BlackSeal BT fogás biztos lesz, majd ismét nyomjuk jól össze a felületeket.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után azonnal az összes eszközt és berendezést Sika® Colma-Reiniger és/vagy Sika® HandClean anyaggal tisztítsuk meg.

A kikeményedett anyag csak mechanikusan távolítható el.

**MEGJEGYZÉSEK A
FELDOLGOZÁSHOZ,
KORLÁTOZÁSOK**

- A Sika® Black Seal BT nem átfényezhető/ nem átfesthető.
- Ne használja a Sika® Black Seal BT-t víz alatti hézagokhoz.
- Ne használja a Sika® Black Seal BT-t üvegragasztáshoz.
- Amennyiben a Sika® Black Seal BT érintkezésbe kerülhet más tömítő/ragasztó anyaggal, akkor a Sika® Black Seal BT használata előtt kompatibilitási teszt elvégzése javasolt.
- Ne használja a Sika® Black Seal BT-t úszómedencék tömítésére.
- Ne használja a Sika® Black Seal BT-t természetes kő felületen.

MÉRÉSI ÉRTÉKEK

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

**ÖKOLÓGIAI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK**

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó biztonsági adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

A felhasználók számára írt biztonságos tárolásra, kezelésre valamint a vegyi termékek elhelyezésére vonatkozó információk és tanácsok megtalálhatók a termékekre vonatkozó biztonsági adatlapokban, mely magába foglalja a fizikai, ökológiai, toxikológiai és egyéb biztonságtechnikai adatokat.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a műszaki adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjene vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.

Tel.: +36 1 371-2020

Fax: +36 1 371 -2022

info@hu.sika.com www.sika.hu



Termék Adatlap

Sika® BlackSeal BT

2015.12.07.