

C25 (Barath) habarcs; keramikus kötésű

Tulajdonságai és felhasználási területei:

- C25 habarcs kandallók, tűzhelyek, cserépkályhák építéséhez szükséges samott téglák, lapok összeragasztására alkalmas

Bedolgozása:

- A téglaidomokat a vízzel bekevert habarccsal építjük össze
- amennyiben a berendezés egyes részei üzemeltetés során nem érik el a 850 °C-ot, a habarcsához szükséges víz felét, vízüveggel helyettesíthetjük.
- a habarcs végleges kötését lassú szárítófűtés után a keramikus kötés biztosítja, mely 850- 900 °C hőmérsékleten alakul ki
- A bedolgozási hőmérséklet legalább +5 °C legyen. A meleg víz a bedolgozási tulajdonságokat és a habarcs feltáródását befolyásolja
- A téglák, ill. kályhacsempék előnedvesítése szükséges a bedolgozáshoz
- Általában véve ne lépjük túl a 4 mm-es fugavastagságot
- A C 25 (barath) habarcs nem tartalmaz hidraulikus kötésű adalékokat. A vegyi kötést folyékony vízüveg hozzáadásával érhetjük el

Utasítások:

- Anyagszükséglet: kb. 1,23 t/m³ = kb. 2,5 kg 1 m²-hez, ill. 25 kg 200 25x12x 6 cm-es téglához 2 mm-es fugával

Termékadatok:

Alapanyag bázis:	agyag
Max. felhasználási hőmérséklet: [°C]	1100
Kötésfajta:	keramikus
Felhasználhatóság/tárolás:	korlátlan ideig száraz, fagymentes helyen
Bedolgozási víz/mennyiség: [l/ kg]	ivóvíz, kb. 0,15 l
Max. szemcseméret: [mm]	<3

Veszélyes anyag: a kemikáliáról szól törvény értelmében nem veszélyes anyag



FIGYELEM

szilikogén porokat tartalmaz

H-mondat

H332 Belélegezve ártalmas

P-mondat

P 202 Használat előtt minden biztonsági utasítást el kell olvasni és értelmezni

P 260 Az anyag porát nem szabad belélegezni

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

- Igyunk sok vizet
- Forduljunk orvoshoz

Gyártó/ Forgalmazó:

RATH Hungária Kft, 1106 Budapest, Porcelán u. 1.
Tel: 1-433-0043, Fax: 1-261-9052
www.rath.hu
www.rath-group.com, eMail: info@rath-group.com

