

PROBAU FLEXIBILIS RAGASZTÓ

Fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, cementkötésű ragasztóhabarcs a kerámia burkolólapokhoz

EN 12004 SZERINTI BESOROLÁS

A **Probau Flexibilis Ragasztó**, C2T osztály szerinti fokozott terhelhetőségű (2), lecsúszásmentes (T), cementkötésű (C) ragasztóhabarcs.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Kerámia burkolólapok, mozaikok, gresslapok ragasztása bel- és kültérben falra, padlóra és mennyezetre. Szigetelőanyagok (mint például expandált polisztirol táblák, kőzet- és üveggyapot) ragasztása a következő aljzatokra:

- Hagyományos vakolatok vagy cementhabarcs vakolatok;
- Beltéri, gázbeton falazóblokkból készült falak;
- Megfelelően alapozott gipsz vagy anhidrit aljzatok;
- Gipszkarton;
- Fűtött esztrichek;
- Megfelelően érlelt és száraz cementkötésű esztrichek;
- 900 cm²-nél kisebb felületű kerámia burkolólapok ragasztása meglévő hidegburkolatú padlóra.

Ne használjon **Probau Flexibilis Ragasztót** a következő esetekben:

- Előregyártott vasbeton vagy zsaluzott betonfalakon.
- Erős mozgásnak vagy vibrációnak kitett falakra és padlóra (fára, cementkötésű faforgácslapra, stb.).
- Fém felületeken.
- 5 mm-nél vastagabb ragasztóágyat igénylő burkolólapok fektetéséhez.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

Az aljzat legyen feszültségmentes, szabványosan sík, szilárd, laza részekről, olajtól, zsírtól, viasztól, festéktől, portól, stb. mentes, és megfelelően száraz.

Az alapfelületet szükség szerint alapozza a megfelelő alapozóval.

Bekeverés

Folyamatos keverés közben szórja a **Probau Flexibilis Ragasztót** egy tiszta vizet tartalmazó vödörbe, és keverőgéppbe fogott keverőszárral kis fordulatszámon keverje addig, amíg egynemű, csomómentes keveréket nem kap. Hagyja állni kb. 5 percig, majd a felhordás előtt újra keverje át. Egy 25 kg-os zsák **Probau Flexibilis Ragasztót** 6-6,5 liter tiszta vízben keverjen be.

Felhordás

A **Probau Flexibilis Ragasztót** fogazott simítóval hordja fel az aljzatra. Kültéri fal- és padlóburkolásoknál a ragasztóhabarcsot a burkolólap hátoldalára is hordja fel (teljes fedettséget biztosítson).

A burkolólapok ragasztása

A burkolólapot a jó fedettség biztosítására erősen nyomja a ragasztóágyra.

TISZTÍTÁS

A **Probau Flexibilis Ragasztó** megkötése előtt a szerszámok és az edények vízzel tisztíthatók le.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Kerámialapok ragasztása 2-5 Kg/m²

KISZERELÉS

A **Probau Flexibilis Ragasztó** 25 kg-os papírsákokban kerül forgalomba.

ELTARTHATÓ

Normál körülmények között, száraz helyen, eredeti, bontatlan csomagolásban 12 hónapig.

A 2003/53/EK előírásnak megfelelően gyártva.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A termék cementet tartalmaz, amely izzadsággal vagy más testnedvekkel érintkezésbe kerülve, azokkal irritáló alkáli reakcióba lép. Viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget. További információt a Biztonsági Adatlapon találhat.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek): A termék megfelel:		- az európai EN 12004 C2T-ként
TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK		
Állag:	por	
Szín:	szürke	
Szárazanyag tartalom (%):	100	
Eltartható:	12 hónapig száraz helyen, eredeti bontatlan csomagolásban	
1999/45/EK szerinti veszélyességi osztályozása:	irritáló. Használat előtt olvassa el „Az előkészítés és a felhordás során betartandó biztonsági előírások” szakaszt, valamint a csomagoláson és a Biztonsági Adatlapon olvasható információkat	
ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett)		
Keverési arány:	100 súlyrész Probau Flexibilis Ragasztóhoz 26-28 súlyrész víz	

Keverék állaga:	sűrűnfolyós
Keverék sűrűsége (kg/m³):	1.500
Bedolgozási idő:	több mint 8 óra
Bedolgozási hőmérséklet:	+5°C-tól +40°C-ig
Nyitott idő (EN 1346 szerint):	20 perc
Korrigálhatósági idő:	kb. 60 perc
Fugázható falon:	4-8 óra múlva a nedvszívó-képességtől függően
Fugázható padlón:	24 óra múlva
Járható:	24 óra múlva
Teljesen terhelhető:	14 nap múlva
VÉGSŐ TELJESÍTMÉNYADATOK	
Húzási tapadószilárdság az EN 1348 szerint (N/mm²):	
- kezdeti 28 nap után:	1,4
- hevítéses öregítés után:	1,3
- vízbe merítés után:	1,1
- ciklikus fagyasztás-olvasztás után:	1,5
Hőállóság használatban:	-30°C-tól +90°C-ig