

Műszaki feltételek

TERRANA 16 padlókarpit

1. Jelen műszaki feltételek

Kibocsátója: Graboplast Padlógyártó zRt (H-9023 Győr, Fehérvári út 16/b.)

Tárgya: Az **EN 653** szerinti, tekercsben kiserelt, habosított PVC padlóburkoló anyag minőségét meghatározó műszaki adatok megadása.

2. Alkalmazási terület

Háztartási mérsékelt (21-es) igénybevételi terület:

Mérsékelt használatú lakóhelyiségek burkolására alkalmas padlókarpit.

Az áru kezelésére (tárolás, beépítés, tisztítás) vonatkozó információk a www.graboplast.com honlapon elérhetők.

3. Szabvány szerinti követelmények


Paraméter	Mértékegység	Előírás	Tűrés	Vizsgálati módszer
Szélesség	cm	200; 300; 400	Min.	EN ISO 24341
Késztermék vastagsága	mm	1,4	+0,18; -0,15	EN ISO 24346
Négyzetmétertömeg	g/m ²	1250	+13%; -10%	EN ISO 23997
Koptatóréteg sűrűsége	kg/m ³	1250	±50	EN ISO 23996
Lineáris méretváltozás (H/K)	%	±0,2	max.	EN ISO 23999
Hullámosodás	mm	8	max.	EN ISO 23999
Szintartóság mesterséges fényvel szemben	fokozat	6	Min.	EN ISO 105-B02 3. módszer
Kopási csoport	-	T	-	EN-660-2, EN 653
Koptatóréteg vastagsága	mm	0,15	+13%; -10%	EN ISO 24340
Kényelemérzet járás közben / Lábkomfort (Benyomódás 15 s terhelés után)	mm	0,4	Min.	EN ISO 24343
Maradó benyomódás	mm	0,35	max.	EN ISO 24343

4. Tájékoztató adatok

Paraméter	Mértékegység	Előírás	Tűrés	Vizsgálati módszer
Vegyszerállóság (behatási idő 120 perc)	-	nincs változás	-	EN ISO 26987
Csúszási ellenállás	osztály	DS	-	EN 13893
Tűzvesélyesség	osztály	C _{fl} -S ₁	-	EN 13501-1
Tekercshossz	m	30	-	EN ISO 24341

Hatályba léptette:

Hatálybalépés időpontja: 2016.06.29.


Németh T. Balázs
MIE vezető

GRABOPLAST
Padlógyártó Zrt.
9023 Győr, Fehérvári u. 16/b.
57.

GRABOPLAST | FLOOR COVERING MANUFACTURERS LTD.

Fehérvári St. 16/b, Győr, 9023

Phone: +36 96 506 100, Fax: +36 96 506 196 | E-mail: mail@graboplast.hu

Reg. number: 08-10-001859 | Tax number: 14986042-2-08

VAT number: HU14986042

WWW.GRABOPLAST.COM