

MESTER Ragasztóhab Pisztolys

Kiadás kelte: 2016.06.02.

A termék rövid leírása:

Poliuretán alapú, egykomponensű, félkemény hab. A környezet számára ártalmatlan hajtógázt tartalmaz.

Kiszerezési egység:

750 ml, 12 db/karton

Színválaszték: sárgás**Tulajdonságok:**

- könnyen feldolgozható,
- gyorsan kikeményedik,
- nagy a kihozatal,
- kitölti az egyenetlenségeket,
- gyorsan megköt,
- formatartó,
- hőszigetelő,
- hangszigetelő,
- jól tapad többféle alapra,
- átfesthető, csiszolható, vakolható,
- utánnyomásmentes,
- öregedésálló,
- fagyálló.

Alkalmazási terület:

- polisztirol hőszigetelő lapok ragasztása, tömítése, akár bitumenes alapokra is,
- párkányok, lépcsőlapok ragasztására is használható,
- jól tapad betonra, falazatra, vakolatra, fára, fémre, OSB lapokra, gipszkartonra, bitumentartalmú rétegekre,
- nem alkalmazható földfelszín alatt jelentkező talajvizet, illetve víznyomásnak kitett helyzetekben,
- nem tapad PE, PP, PTFE (teflon) és szilikon felületekhez.

A felület előkészítése:

A felület legyen tiszta, leválasztóanyagoktól mentes, teherbíró és tapadóképes. Port, zsírt, olajat és laza rétegeket távolítsuk el.

Feldolgozás:

A palackot fektetett helyzetben, vízszintesen rázzuk fel kb. 30-szor. A ragasztandó felület szélétől 2 cm-re húzzunk körbe egy 3 cm vastag habcsíkot, majd ha a felület mérete megengedi, a közepén még egyet hosszában.

1-3 perc után nyomjuk rá a ragasztandó felületre, igazítsuk el és biztosítsuk elmozdulás ellen.

A hőszigetelő tábla ragasztása esetén az esetlegesen keletkező közbenső és záró hézagokat is töltsük ki ragasztóhabbal.

2 óra kötés után a lapokat rögzíthetjük mechanikus úton.

Pincefal esetén legkésőbb 2 héten belül fel kell tölteni földdel a munkagödört.

Anyagszükséglet:

Polisztirol hőszigetelő táblák ragasztása esetén egy flakon kb. 12-14 m²-re elegendő előírás szerű alkalmazás esetén.

Fugaméret

-

MESTER Ragasztóhab Pisztolyos

Kiadás kelte: 2016.06.02.

Fontos utasítások:

Csak jól szellőztetett helyen használható.

Gyermekek kezébe nem kerülhet.

Az aeroszolt nem szabad belélegezni.

Kerüljük a szemmel és a bőrrel történő érintkezést.

Használat közben viseljünk védőkesztyűt, mert a hab erősen ragaszt és a megkötés után már csak mechanikus úton távolítható el.

Tisztítás:

A friss habot MESTER Purhab Tisztító, a megkeményedett habot MESTER Purhab, Festék eltávolító segítségével, vagy mechanikus úton lehet eltávolítani.

Műszaki adatok:

Megkötés előtt:

| | |
|---|--|
| Bőrképződési idő (23 °C, 65 % rel. páratart.) | 8-10 perc |
| Fajsúly | 15-25 kg/m ³ |
| Feldolgozási hőmérséklet (flakon) | + 10°C - + 30 °C |
| Feldolgozási hőmérséklet (környezet) | + 3 °C |
| Szavatossági idő (eredeti zárt állapotban) | 12 hónap (20 °C)(magasabb hőmérséklet csökkenti a szavatossági időt) |

Megkötés után:

| | |
|-----------------------------|--|
| Hőállóság | -40 °C és + 80 °C (rövid ideig + 120 °C) |
| Kiadósság | 45 liter/750 ml |
| Nyomószilárdság (DIN 53421) | 7 N/cm ² |
| Tűzvédelmi osztály DIN 4102 | B3 |
| Vághatósság | 20-30 perc (2 cm szélességnél) |

Biztonsági szempontok:

Veszélyesség: Ártalmatlan. Fokozottan tűzveszélyes.

A bedolgozás során védőkesztyű viselete szükséges, mivel a friss hab erősen ragad. Viseljünk védőszemüveget/arcvédőt. A vegyi anyagokkal kapcsolatos szokásos biztonsági előírásokat vegyük figyelembe. További fontos információk a termék biztonsági adatlapjában kerültek rögzítésre.

A Műszaki adatlap kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell igazítani. Kérjük a felhasználót, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.

Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.