

Spritzer Classic LB-KNAUF spricc színezővakolat

Előnyök:

- Fröcskölt struktúra
- Ásványi színezővakolat
- Páraáteresztő
- Széles színválaszték
- Algaálló

Szabvány: MSZ EN 998-1

Kötőanyag: cement, mészhidrát



Cikkszám:
K17004000

HABARCSTÍPUS:

A Spritzer Classic színezővakolat gyárilag előkevert szárazhabarcs, melyet az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt, vízzel kell összekeverni. Cement és mész kötőanyagot, időjárásálló pigmenteket, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

A Spritzer Classic színezővakolat új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok homlokzatainak időjárásálló, színes díszítő bevonata. A Spritzer Classic színezővakolat csak a vízszintes szigetelés feletti falazatokon alkalmazható.



FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, a Spritzer Classic felhordását megelőző műveletek:

A Spritzer Classic színezővakolat tervezett felhordása előtt 1 nappal a megfelelően előkészített alapvakolatot vízzel el kell áztatni úgy, hogy az alapvakolat teljes keresztmetszetében nedves legyen. Hagyományosan kevert vakolatoknál különös gondot fordítsunk a nedvesítésre. Felhordáskor nem lehet vízfilm a felületen.

A Spritzer Classic feldolgozása:

A 40 kg-os zsákokban forgalomba hozott színezőt - az építkezés helyszínén - keverjük össze vízzel. A keverés történhet betonkeverőben, vagy fúrógépbe fogott keverőszárral, vagy kézzel habarcsos ládában. Annak érdekében, hogy egy-egy homlokzat azonos megjelenést nyerjen, keverjük be annyi színezővakolatot egyszerre, amennyi a teljes egyoldali felület bevonásához szükséges és amit 2 órán belül fel tudunk dolgozni. Mielőtt a habarcsos ládából színezőt veszünk ki, alaposan keverjük át a láda tartalmát. A színezőt fröcskölőgéppel hordjuk fel a felületre. A fröcskölőgép hajtókarának egyenletes forgatásával két-háromszor átfröcsköljük a felületet. Újabb réteget akkor viszünk fel, amikor az előző réteg felülete már kissé megszáradt. A foltosság elkerülése érdekében a munkát a fröcskölőgép egyenletes mozgatásával végezzük. Mindig ügyeljünk arra, hogy a vakolást egy oldalon, lehetőleg megszakítás nélkül végezzük, mert a hosszabb várakozás nyomai a falfelületen később láthatók lesznek. Védjük a friss vakolatot közvetlen erős napsütéstől és csapó esőtől! A színezővakolat felhordása +5 °C feletti és +25 °C alatti hőmérsékleten ajánlott. Meleg, szeles időben vízpermetezéssel óvjuk új, megszilárdult vakolatunkat a gyors kiszáradástól.

Fontos tudnivalók!

Épületfizikai és optikai okok miatt nagy felületek vakolására világosabb tónusú színezőinket ajánljuk. Sötétebb színű anyagainkat elsősorban díszítési célokra javasoljuk, szem előtt tartva azt is, hogy a kivitelezési hibák a sötétebb árnyalatoknál fokozottabban érvényesülhetnek. Hideg párás időben végzett vakolásnál a felületre mészfátyol válhat ki.

MŰSZAKI ADATOK:

Max. szemcse: 2 mm

Nyomószilárdság: >1,5 N/mm²

Tapadószilárdság: >0,2 N/mm²

Hajlítószilárdság: >0,5 N/mm²

Páradiffúzió ellenállási szám (μ): kb. 10

Anyagszükséglet: kb. 4 kg/m²

Rétegvastagság: 3-5 mm

Keverővíz: kb. 11-12 l/zsák

Keverési idő min.: 3 perc

Bedolgozási idő: kb. 2 óra

Csomagolás:

40 kg-os papírzsákokban
1,2 to EUR raklapon,
zsugorfóliázva

Raktározás:

A cementtel azonos módon
száraz, fedett helyen, eredeti
csomagolásban max. 12 hónapig

Figyelem!

A felhordott Spritzer Classic vakolat színe kis mértékben eltérhet a mintákon bemutatott színektől

SPRITZER CLASSIC BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

Várakozás a felület előkészítése után

Anyagkeverés

8-24 óra

3-5 perc

Műveleti idő: 3-15 perc

Bedolgozhatósági idő*

2 óra

Száradás**: kb. 1 nap

védelem: kb. 1 nap

*a bekeveréstől számítva, **a felhordástól számítva

Műveleti idő: az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el. (pl. ragasztó a bőrösödésig)
Bedolgozhatósági idő: Az anyag a bekeverés befejezésétől kb. ennyi ideig használható fel (átkeverés szükséges lehet)