



SPRITZER CLASSIC

FRÖCSKÖLT SZÍNEZŐVAKOLAT

Cikkszám: K17004000

Tulajdonságok:

- Hagyományos nemesvakolat
- Spriccelt / fröcskölt struktúra
- Fehér színben

Előnyök:

- Kiváló páraáteresztő
- Fokozottan időjárásálló
- Utánozhatatlan homlokzatot alakíthatunk ki



A Spritzer Classic fröcskölt nemesvakolat, melyet hagyományos, kézi spritz-szerszámmal hordhatunk fel. A különleges struktúrájú fehér vakolattal utánozhatatlan, rusztikus hangulatot varázsolhatunk a homlokzatra. A Spritzer Classic gyárilag előkevert szárazhabarcs, mely cement és mész kötőanyagot, időjárásálló pigmenteket, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.

Alkalmazások:

Elsősorban hagyományos megjelenésű, klasszikus épületek homlokzatainak időjárásálló bevonata. Csak vízszigeteléssel ellátott falazatokon alkalmazható.

Kiemelt alkalmazások:

- Klasszikus épületeken
- Parasztházakon
- Nagy környezeti terhelésnek kitett épületeken

MŰSZAKI ADATOK:

anyagszükséglet:	kb. 3-5 kg/m ²
max. szemcseméret:	2 mm
rétegvastagság:	3-5 mm (nagyobb összefüggő felületeken)
nyomószilárdság:	>1,5 N/mm ² (MSZ EN 998-1)
tapadósilárdság:	>0,2 N/mm ² (MSZ EN 998-1)
hajlítósilárdság:	>0,5 N/mm ² (MSZ EN 998-1)
páradiffúziós tényező:	5/35 (MSZ EN 998-1)
keverővíz:	kb. 11-12 l/zsák
bedolgozási idő:	kb. 2 óra
csomagolás:	40 kg papírzsákokban 1,2 to EUR raklapon zsugorfóliázva
tárolás:	Cementtel azonos módon, bontatlan, eredeti csomagolásban, száraz, fedett helyen a gyártástól számított 12 hónapig

FELDOLGOZÁS:

Alapfelülettel szembeni követelmények: A Spritzer Classic színezővakolatot megfelelő szilárdságú, zsír-, por- és szennyeződésmentes alapfelületre hordhatjuk fel. A tervezett felhordás előtt 1 nappal a megfelelően előkészített alapvakolatot vízzel el kell áztatni úgy, hogy az alapvakolat teljes keresztmetszetében nedves legyen. Hagyományosan kevert vakolatoknál különös gondot fordítsunk a nedvesítésre. Felhordáskor nem lehet vízfilm a felületen.

Feldolgozás: A 40 kg-os zsákokban forgalomba hozott színezővakolatot felhasználás előtt keverjük össze vízzel. A keverés történhet betonkeverőben, esetenként fúrógépbe fogott keverőszárral vagy kézzel, habarcsos ládában.

Annak érdekében, hogy egy-egy homlokzat azonos megjelenést nyerjen, keverjük be annyi színezővakolatot egyszerre, amennyi a teljes egyoldali felület bevonásához szükséges, és amit 2 órán belül fel tudunk dolgozni. Mielőtt a habarcsos ládából anyagot veszünk ki, alaposan keverjük át a láda tartalmát. A színezővakolatot spritz-szerszámmal, más néven

fröcskölőgéppel hordjuk fel a felületre. A gép hajtókarjának egyenletes forgatásával két-háromszor átfrocsköljük a felületet. Újabb réteget akkor viszünk fel, amikor az előző réteg felülete már kissé megszáradt. A foltosság elkerülése érdekében a munkát a fröcskölőgép egyenletes mozgatásával végezzük. Mindig ügyeljünk arra, hogy a vakolást egy oldalon, lehetőleg megszakítás nélkül végezzük, mert a hosszabb várakozás nyomai a falfelületen később láthatók lesznek. Védjük a friss vakolatot közvetlen erős napsütéstől és csapóesőtől! Meleg, szeles időben az új, megszilárdult vakolatunkat vízpermetezéssel óvjuk a gyors kiszáradástól.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

FIGYELMEZTETÉS:

Az anyagszükséglet függhet az alapfelület minőségétől és a felhordás módjától, az ezzel kapcsolatos felelősséget cégünknek nem áll módjában átvállalni. A termék felhordása +5 °C feletti és +25 °C alatti hőmérsékleten ajánlott. Az alacsony hőmérséklet, illetve a magas páratartalom meghosszabbítja a kiszáradáshoz szükséges időt. Hideg, páras időben végzett vakolásnál a felületre mészfátyol válhat ki.

AJÁNLOTT TERMÉKEK:

Putzgrund vakolatalapozó

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt a termékről

a www.epitomeg-oldasok.cemix.hu oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál. A Cemix Habarcs-Javítóanyag Termékválasztó segédlete letölthető a www.cemix.hu/muszakisegedletek címről.

SPRITZER CLASSIC BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

Várakozás a felület előkészítése után

8-24 óra

Anyagkeverés

3-5 perc

Műveleti idő: 3-15 perc

Bedolgozhatósági idő*: 2 óra

Száradás**: kb. 1 nap

védelem: kb. 1 nap

*a bekeveréstől számítva, **a felhordástól számítva

Műveleti idő: az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el. (pl. ragasztó a bőrösödésig)

Bedolgozhatósági idő: az anyag a bekeverés befejezésétől kb. ennyi ideig használható fel (átkeverés szükséges lehet)