

## TERMÉKADATLAP RIGIPS PROMIX FINISH

**Felhasználásra kész, készre kevert, levegőn száradó glettelő anyag.**

Tűzvédelmi osztály: **A1**

Termékcsoport:

**Gipszkarton lemezek fugázó anyagai**



### Műszaki adatok

Terméktulajdonságok	A felületek végső simítására alkalmas, finomszemcsés glettelő anyag. Kézzel és géppel is felhordható. Fehér színű, azonnal felhasználható, krémes állagú. A termék Q1-Q4 felületi minőség elérésére alkalmas.
Kiszerezés	Vödörben: 5 kg, 15 kg, és 15 kg
Anyagszükséglet	Felületsimításhoz: kb. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm
Száradási idő	Kb. 18 óra (függ a levegő hőmérsékletétől és páratartalmától)
Bedolgozhatósági idő	Maximum 3 hónap (a maradék anyagot légmentesen lezárva tartva)
Felhordási vastagság	0-2 mm/réteg
Alapfelület, melyen a termék alkalmazható	Gipszkarton és gipszrost építőlemez, gipszvakolat, mész-cement vakolat, betonfelület.
Felhasználási terület	Alkalmas mész-cement vakolatok, gipszvakolatok és betonfelületek végső befejező glettelésére (finishelés), illetve kihézagolt gipszkarton és gipszrost felületek teljes felületi glettelésére.
Alapfelület előkészítése	Az alapfelület legyen szilárd, tiszta, pormentes és száraz. A végső felület kialakítása előtt (festés, tapétázás) meg kell várni az anyag teljes száradását, majd mélyalapozó használata szükséges (Rigips Rikombi Grund).
Felhasználás	Kézzel és géppel egyaránt felhordható. Használat előtt az anyagot jól keverje meg. Tiszta vízzel hígítható, amennyiben szükséges. A vizet fokozatosan adjuk hozzá! Túlhígítás az anyag zsugorodásához és lassabb száradásához vezet. Ajánlott hígítás: 25 kg-os vödörhöz maximum 1 liter víz. Fedőréteggént bármely típusú hézagoló anyagra felhordható. Könnyen csiszolható – gépi csiszolóhoz 120-as, kézi csiszolóhoz 220-as csiszolópapír ajánlott.
Bedolgozási feltételek	A helyiség levegőjének, a bedolgozandó anyagnak és a fogadófelületnek egyaránt legalább +5°C hőmérsékletűnek kell lennie.
Hasznos tanácsok	+5 °C fokos levegő vagy felületi hőmérséklet alatt ne használjuk.
Tárolási információ	Nedvességtől védett helyen, +2°C és +30°C között tároljuk. Fagyástól óvni kell. A felbontott vödört visszazártan kell tárolni.
Szavatossági idő	Gyártástól számított 12 hónap, felbontás után légmentesen lezárva 3 hónap.