

MESTER Purhab 500+200 ml ingyen

Kiadás kelte: 2016. március 23.

A termék rövid leírása:

Poliuretán alapú, egykomponensű, félkemény kitöltő és szerelési hab, FCKW-mentes hajtógázzal.

Kiszerelési egység:

700 ml, 12 db/karton

Színválaszték: sárga**Tulajdonságok:**

- gyorsan vághatóvá válik
- jó hang- és hőszigetelés
- jó tapadás különféle alapokhoz
- sokféle felhasználási lehetőség
- a környezet számára ártalmatlan hajtógázt tartalmaz
- cellaszerkezete egyenletes, a hézagot könnyen és jól kitölti
- jól tapad különféle alapokon, de nem tapad meg PE, PP, szilikon és teflon felületen
- nem UV álló

Alkalmazási terület:

Használható többek között:

- válaszfal és mennyezet közötti rés
- előregyártott elemek közötti hézagok,
- faláttörés, csőátvezetés kitöltésére,
- redőny-, ajtó- és ablakkeretek szerelése, tömítése és rögzítése,
- téralakzatok mintázásához.

Kitűnően tapad faanyaghoz, betonhoz, téglához, vashoz, alumíniumhoz, üveghez, stb.

PE, PP anyagokhoz és szilikonhoz, teflonhoz nem tapad.

A felület előkészítése:

Kizárólag tiszta, por-, zsír- és más szennyeződéstől mentes felületekkel érintkezhet, a laza rétegeket távolítsuk el.

Feldolgozás:

Használat előtt a palackot vízszintes helyzetben erősen rázzuk fel. A műanyag csövet (adaptert) csavarjuk a kivezető szelepre. A fogantyú megnyomása indítja a hab adagolását a műanyagcsövön keresztül.

Alacsony hőmérséklet esetén a palackot fel lehet melegíteni melegvízben. Hevíteni tilos! Lehetséges környezeti hőmérséklet: +5 °C - + 30 °C.

Az aljzatot a munka megkezdése előtt be kell nedvesíteni. A munka folyamán a palackot tartsuk fejjel lefelé. A hab 30-60 perc alatt többszörösére növeli térfogatát, ezért ajánlatos a résnek csak a 50 %-át kitölteni. A habot kifújás után nedvesítsük be. Megkötés után a hab vakolható, festhető, ragasztható, fűrészselhető és fúrható.

Anyagszükséglet:

Rés hossza (dm) x Rés szélessége (dm) x Rés mélysége (dm)

Az eredmény (dm³) adja a szükséges kész purhab mennyiséget literben.

Fugaméret

Réskitöltés esetén a maximális fuga szélesség 4 cm lehet.

Fontos utasítások:

A hab nem lehet kitéve az UV-sugarak közvetlen hatásának.

A palackokat talpára állítva, függőleges helyzetben tároljuk!

MESTER Purhab 500+200 ml ingyen

Kiadás kelte: 2016. március 23.

Tisztítás:

A ruhára és bőrre került habot, ha lehet azonnal távolítsuk el MESTER Purhab Tisztítóval, vagy aceton segítségével.

A megkötött hab mechanikus úton távolítható el, vagy MESTER Purhab, Festék Eltávolító segítségével.

Műszaki adatok:**Megkötés előtt:**

Szavatossági idő (eredeti zárt állapotban)	15 hónap
Átkeményedési idő (5 °C)	24 óra
Átkeményedési idő (23 °C)	18 óra
Fajsúly	25-30 kg/m ³
Bőrképződési idő	12-16 perc múlva

Megkötés után:

Vághatóság	30-40 perc
Hőállóság rövid ideig	-65 °C és +130 °C
Hőállóság tartósan	-50 °C és + 90 °C
Rugalmassági modulus (100 % nyúlás esetén)	2 N/cm ²
Térfogat csökkenés	max. 2 %
Tűzvédelmi osztály DIN 4102-1	B3

Biztonsági szempontok:

Veszélyesség: Ártalmatlan. Fokozottan tűzveszélyes.

További fontos információk a termék biztonsági adatlapjában kerültek rögzítésre.

A Műszaki adatlap kibocsátása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell igazítani. Kérjük a felhasználót, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.

Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.