

## TERMÉKADATLAP

### RIGIPS KÜLTÉRI FEHÉR GLETT

**Felhasználásra kész, por alakú, cementkötésű (GP) fehér glett, külső-belső felületekre, kézi felhordásra. Portertermék.**

Tűzvédelmi osztály:

**A1**

Termékcsoport:

**Általános felhasználású kültéri/beltéri vakolóhabarcs.**



#### Műszaki adatok

Terméktulajdonságok	Glettel simaságú felület készítéséhez simított alapvakolaton. Sima, egyenletes, repedésmentes felületet képez, zsugorodásmentesen szárad, jól tapad.
Kiszerezés	Zsákban: 5 kg és 25 kg
Bekeverési arány	kb. 25 kg/ 7,5 l víz
Anyagszükséglet	Kb. 1,4 kg /m <sup>2</sup> /mm (a felület minőségétől függően a kiadósság változhat)
Bedolgozhatósági idő	60 perc
Javasolt felhordási vastagság	3 mm
Nyomószilárdság	CS IV
Tapadószilárdság / töréskép	≥ 0,3 N/mm <sup>2</sup> /A
Páraáteresztés	μ≤17
Alapfelület, melyen a termék alkalmazható	Simított alapvakolat, kültérben.
Alapfelület előkészítése	Az alapfelület legyen homogén, szilárd, teherbíró, száraz, mozgás- és zsugorodásmentes, valamint szennyeződésmentes. A glettelendő alapfelületet vizsgáljuk át, szükség esetén tisztítsuk meg, a laza rétegeket távolítsuk el.
Bekeverés	A glettanyagot tiszta vízzel intenzíven kenhető sűrűségűre keverjük. Mindig az előre kimért mennyiségű vízhez kell a port adagolni. Kisebb mennyiséget (1-2 kg) kézzel, nagyobb mennyiséget keverőgéppel javasoljuk csomómentesre keverni.
Felhasználás	A bekevert anyagot rozsdamentes glettvassal hordjuk fel, és azonnal gletteljük be. A fehér glettet egy rétegben maximum 3 mm-es rétegvastagságban hordhatjuk fel. Nagyobb felületi mélyedéseket, repedéseket több rétegben történő gletteléssel tüntethetünk el. A többretegű glettelésnél a korábban felvitt glettréteg kiszáradását biztosítani kell az átglettelés előtt. Egy felületi síkot lehetőleg teljes egészében gletteljük át a rákerülő felületképző réteg foltosodásának elkerülése érdekében. A megszilárdult glettréteg szükség esetén csiszolással, ill. újbóli gletteléssel javítható.
Bedolgozási feltételek	A helyiség levegőjének, a bedolgozandó anyagnak és a fogadófelületnek egyaránt legalább +5°C hőmérsékletűnek kell lennie.

Rigips Kültéri fehér glett

Hasznos tanácsok	<b>A felhasználás során rozsdamentes szerszámokat (glettvas, spatulya) ill. szivacsos simító, csiszoló szerszámokat használjunk.</b>
Tárolási információ	<b>Nedvességtől védett helyen, +2°C és +30°C között tároljuk. Fagyástól óvni kell. A felbontott zsákokat visszazártan kell tárolni.</b>
Szavatossági idő	<b>Gyártástól számított 12 hónap, felbontás után 3 hónap.</b>

