



## TÜKÖRRAGASZTÓ 47 A

1 / 1 Oldal

### Műszaki adatok:

Bázis	Szintetikus kaucsuk
Konzisztencia (Állag)	Paszta
Kötési rendszer	Fizikai száradás, kristályosodás
Nyitott idő (*)	Kb. 15 perc (20°C, 65% rel. nedvesség tartalom)
Fajsúly	1,23 g/m <sup>3</sup>
Hőállóság	-20°C és +60 °C között

(\*) A környezeti hőmérséklet és a különböző anyagok egymásra hatása megváltoztathatja a jelöléssel ellátott értékeket.

### Termék:

Használatra kész, oldószer tartalmú, szintetikus kaucsuk alapú ragasztó. Nagy kötőerő és kiváló ragasztóképesség minden építőipari alapfelülethez, kivétel PP és PE. Ellenálló a nedvességgel szemben.

### Tulajdonságok:

- Használatra kész
- Erős ragasztó erő
- Minden építőipari felületre alkalmazható
- Mozaiktükrök ragasztására
- Kerámialapok, sztirolhab-lemezek és szigetelőanyagok ragasztására

### Minőségi tanúsítványok:

- Az ISO 9002 szabvány minőségi követelményeinek megfelelően kifejlesztett termék .
- PZH HK /B/2739/08/98 Lengyelország

### Csomagolás:

Szín: világossárga

Csomagolás: 280 ml PE kartus

### Eltarthatóság:

12 hónap zárt csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolva.

### Felületek:

Típus: kő, beton, gipszfal, fa, vakolat.

A felület állapota: tiszta, száraz, por- és zsírtmentes

Javasolunk egy előzetes összeférhetőségi vizsgálatot.

### Alkalmazás:

Felhordás: szilikonpisztoly

Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig

Tisztítás: alkohol vagy aceton

Használati utasítás: Vigye fel csíkokban a ragasztót a tükrő hátlapjára, majd nyomja az alapfelülethez rövid ideig, válassza le azt és kb. 15 perc elteltével nyomja rá erősen végleg a felületre. Nagy felületek esetében fogazott glettvassal terítsük egyenletesen szét a ragasztót, 15 perc elteltével nyomjuk erősen össze a az alapfelülettel.

### Munkavédelmi ajánlás:

Tartsa be a szokásos ipari higiénit. Kesztyű használata ajánlott. Jól szellőző helységben alkalmazható.

**Megjegyzés:** E dokumentációban megadott utasítások a tapasztalatainkon és a gyakorlaton alapulnak. Tekintettel az anyagok és alapfelületek különbözőségére, valamint a lehetséges alkalmazások sokféleségére, amelyek a mi ellenőrzésünkön kívül maradnak, nem tudjuk vállalni a felelősséget a kapott eredményért. Minden esetben ajánlatos kísérleteket végezni.



---

## TÜKÖRRAGASZTÓ 47 A

---

**Megjegyzés:** E dokumentációban megadott utasítások a tapasztalatainkon és a gyakorlaton alapulnak. Tekintettel az anyagok és alapfelületek különbözőségére, valamint a lehetséges alkalmazások sokféleségére, amelyek a mi ellenőrzésünkön kívül maradnak, nem tudjuk vállalni a felelősséget a kapott eredményért. Minden esetben ajánlatos kísérleteket végezni.