

TERMÉK ADATLAP

Sika® Primer-11 W+

UNIVERZÁLIS ALAPFELÜLET ALAPOZÓ CSEMPERAGASZTÓKHOZ ÉS ALJZATKIEGYENLÍTŐKHOZ

TERMÉKLEÍRÁS

A Sika® Primer-11 W+ egy műgyanta alapozó, melyet csemperagasztók és/vagy önterülő aljzatkiegyenlítők alkalmazása előtt kell felhordani beltéri padlóra vagy falra, az alapfelület nedvszívó képességének csökkentése és a tapadás javítása érdekében.

FELHASZNÁLÁS

- Alapfelület nedvszívó képességének csökkentése
- Alapfelület tapadásának javítása
- Alapfelületnek a csemperagasztóból vagy az önterülő aljzatkiegyenlítőből származó nedvességgel szembeni védelme

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Felhasználásra kész
- Vízzel hígítható
- Könnyen felhordható
- Nagy fedőképesség
- Rövid várakozási idő
- Beltéri használatra
- Padlófűtéshez is alkalmas (vizes és elektromos rendszer)
- Nagyon alacsony károsanyag kibocsátás

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK

GEV szerinti VOC kibocsátási osztály – Emission Code EC1^{PLUS}

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Vegy alapanyag	Műgyanta
Csomagolás	5 kg-os vödör
Megjelenés / Szín	Kék
Eltarthatóság	Gyártástól számított 12 hónapig tárolható
Tárolási feltételek	A termék eredeti, bontatlan és sértetlen csomagolásban, száraz helyen, +5°C és +30°C között tárolható. Lásd a csomagoláson.
Sűrűség	1,0 kg/l

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Alapfelületek	<ul style="list-style-type: none">▪ Beton▪ Cementesztrich▪ Kálciumszulfát alapú esztrich▪ Gipszkarton tábla▪ Gipsz vakolat▪ Fa
---------------	---

Keverési arány	Alapfelület	Hígítás
	Normál nedvszívó képességű alapfelület (cementesztrich, beton)	1 kg Sika® Primer-11 W+ : 3 l víz
	Kálciumsulfát alapfelület (kálciumsulfát esztrich, gipsz vakolat)	1 kg Sika® Primer-11 W+ : 1 l víz
	Alacsony nedvszívó képességű alapfelület (farostlemez, fa alapfelületek)	hígítás nélkül
Anyagfelhasználás	40-100 g/m ² az alapfelület nedvszívó képességétől, a felhordáshoz használt eszköztől és a keverési aránytól függően. Ezek csak elméleti adatok, ne használjon kiegészítő anyagot a felület porozitása, a felület kialakítása, szintbeli eltérések, stb. esetén.	
Levegő környezeti hőmérséklete	+5 °C és +30 °C között	
Alapfelület hőmérséklete	+5 °C és +30 °C között	
Várakozási idő / Átdolgozhatóság (munkamenetek között)	Mielőtt felhordja a csemperagasztót vagy az önterülő aljzatkiegyenlítőt a Sika® Primer-11 W+ alapozóra:	
	Alapfelület	Várakozási idő
	Cement bázisú alapfelület (cementesztrich, beton)	kb. 10 perc
	Fa alapfelület és farostlemez	kb. 2 óra
	Alacsony nedvszívó képességű alapfelület (rég, vízálló ragasztó)	kb. 12 óra
	Kálciumsulfát alapfelület (vízálló)	kb. 24 óra

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALPFELÜLET MINŐSÉG / ELŐKEZELÉS

A cement bázisú alapfelület legyen megfelelően megkötött és száraz (2-6 hetes). Minden alapfelület legyen szerkezetileg ép, bírja el az új csempeburkolat súlyát és egy stabil, biztosan rögzített felületet biztosítson. A felület legyen tiszta, száraz, laza vagy málló részekről, szennyeződésektől (pl. por, kosz, olaj, viasz, fényező anyag, cementiszap vagy kivirágzás) mentes. Az alapfelület állapotától és a felületről eltávolítandó szennyeződésektől függően, a megfelelő előkészítési technikát alkalmazza, mely eltávolítja minden olyan anyag maradványát, mely a termék alapfelülethez való tapadását csökkentheti. A sima felületeket enyhén érdesítse meg a tapadás javítása érdekében. A megfelelő felület előkészítés, alapozó kompatibilitás és tapadás megerősítése érdekében, a teljes felületre való felhordás előtt kis területen végezzen próbát.

KEVERÉS

Használat előtt rázza vagy keverje fel a Sika® Primer-11 W+ alapozót a vödörben.

FELHASZNÁLÁS

Öntse az összekevert, hígított vagy hígítatlan alapozót az előkészített alapfelületre, majd oszlassa szét ecset, henger vagy gumilehúzó segítségével. Gondoskodjon arról, hogy egy összefüggő, pórusmentes bevonat fedje az alapfelületet. Kerülje a túlzott alapozó használatot és a tócsák kialakulását. A ragasztóanyag vagy az önterülő aljzatkiegyenlítő felhordása előtt távolítsa el a felesleges alapozót.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után azonnal tisztítsa meg vízzel az eszközöket és a felhordáshoz használt berendezéseket. A megszilárdult vagy megkötött anyag csak mechanikai úton távolítható el.

KORLÁTOZÁSOK

- Ne használja fém, vinil vagy kerámia felületekre.
- Ne használja szabadban.
- Ne adjon semmilyen, jelen Termék Adatlapban nem szereplő anyagot a termékhez.
- Ne használja olyan alkalmazási területen, mely nincs egyértelműen leírva jelen Termék Adatlapban.

TERMÉKADATOK ALAPJA

Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményére vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Biztonsági tudnivalók Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

JOGI TUDNIVALÓK

Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjének vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.
Építőipari Üzletág
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Tel: +36 1/371-2020
Fax: +36 1/371-2022
info@hu.sika.com
www.sika.hu

SikaPrimer-11W+-hu-HU-(12-2018)-1-1.pdf

TERMÉK ADATLAP
Sika® Primer-11 W+
December 2018, Version 01.01
020404030010000027

