DenBit BR-ALP
Bitumenes alapozó (oldószeres)

Leírás:
Rugalmas, szintetikus gumival enyhén módosított bitumenes alapozóanyag. Kémiai adalékanyagokat tartalmaz, melyek segítségével mélyebben beszívódik, valamint enyhén nedves felületen is alkalmazható. A bevonat kiegyenlíti a felület mikrorepedéseit, vízálló, ellenáll a gyenge savaknak, lúgoknak.

Tulajdonságok:
- Kíváló mélyalapozó képesség
- Kiegyenlíti a mikrorepedéseket
- Ellenáll a gyenge savaknak, lúgoknak
- Száraz és nedves felületen egyaránt használható
- Egyszerűen alkalmazható
- Betonhoz, fához, téglához, fémlemezhez, bitumenhez, aszfalthoz, palatetőhöz

Alkalmazás:
- Bevonatként beton és acélfelületekre, fémlemezzel és kátránypapírral fedett tetőkhöz, palatetőhöz, stb.
- Hegesztéshez alapozásként.
- DenBit DK-ATN Aszfalt szigetelő lakk alá alapozóként.
- Önmagában is enyhén vízszigetelő.

Kiszerelés: 4,5kg, 9kg és 19kg vödör
Szín: fekete

Technikai adatok:

Bázis	-	Bitumenes paszta szintetikus gumival módosítva.	
Konzisztencia	-	emulzió	
Kiadósság	kg/m^2	3.0 ± 10%	
Szárazanyag tartalom	%	60	
Hőellenállás	°C	–30 / +60	(Kikeményedés után)
Bedolgozási hőmérséklet	°C	+5 / +35	
Fagyállóság szállításkor	°C	–15°C-ig	
Bőrképződési idő	óra	6	(23°C / 55% relatív páratartalom mellett)
Kikeményedési idő	óra	12 - 24	
Tapadóerő	MPa	0.76 beton 0.58 fa 0.61 fémlemez 0.58 horganyzott fémlemez	(ČSN 73 2577 szerint ≥ 0.5 MPa beton, fa, fémlemez)
	MPa	0.31 aszfalt	(ČSN 73 2577 szerint ≥ 0.3 MPa)
Szakítószilárdság	MPa	0.22	(ČSN EN ISO 527 szerint ≥ 0.15 MPa)
Relatív nyúlás	%	362	(ČSN EN ISO 527 szerint ≥ 300%)
Beszivárgás	%	0	(ČSN EN ISO 62 szerint ≤ 1.0%)
Vízállóság 0.8 MPa nyomás alatt	-	nincs szivárgás	ČSN EN 12390-8
Szavatosság	hónap	12	(+5°C és +30°C között tárolva)
Rétegek száma	-	1	Alapozás
		2 – 3	Könnyű szigetelés
Rétegvastagság	mm	0.1 – 0.2	Alapozás
	mm	0.3 – 0.5	Könnyű szigetelés
Anyagszükséglet rétegenként:	kg/m^2	0.2 – 0.4	
Tűzveszélyességi osztály	-	F_{ROOF}(t1)	As per ČSN EN 130501-5

Műszaki specifikáció:
A ČSN EN 13501-5 Tűzvédelmi osztályozás nem tartalmaz kritériumokat a 20%-nál kisebb lejtésű lapostetőkre használt anyagok esetében. A tűz terjedésére vonatkozóan nem készültek vizsgálatok ezeken az anyagokon, mivel használatuk korlátozva van: 1500m^2 feletti összefüggő felületekre, valamint veszélyzónákban történő javításokra, felújításra nem alkalmazható.

Korlátozások:
Polisztirol táblákra nem alkalmas. Csapadékos időben ne használja. Védje a felületet az erős napsugárzástól. Használat közben védje az anyagot a nedvesedéstől illetve a túl gyors kiszáradástól.

Felület típusa:
Beton és hasonló ásványi felületek, pala, acél és rozsdamentes acélelemek (tetők, galvanizált felületek, csövek toldatai, stb). Bitumenes kátránypapír és hasonló anyagok, fa felülfetek, illetve fa-tartalmú egyéb anyagok (gipszkarton, OSB táblák, stb.)

A felület előkészítése:
A felület legyen teherbíró, száraz, szennyeződésektől (por, rozsda), víztócsáktól és kiálló élektől mentes. Ne legyen fagyott és ne borítsa jég. A felület nem lehet frissen vakolt illetve betonozott. A törékeny és hámlott részeket el kell távolítani. A légbuborékokba vágjon X-et, hogy kiengedje a beszorult levegőt, majd Proby Bitumen tetőzsindely ragasztóval rögzítse le a felvágott részeket.
Töltse ki a kisebb réseket, lyukakat Zwaluw, DenBit U Bitumenes Réskitöltő habarccsal.

Szerszám:
ecset, pumpás adagoló – csak alapozáshoz, kátrány-ecset

Használati mód:
Az anyagot ecsettel hordja fel a felületre, és alaposan dolgozza el. Amenyiben a felület enyhén nedves, erőteljesen be kell dörzsölni az anyagot, így a pumpás adagoló nem alkalmas a felvitelre, mert a nedves felülfeten való tapadást elősegítő kémiai adalékanyagot a dörzsölés hatására aktiválódnak. Önmagában, enyhe vízszogetelőként alkalmazva az anyagot ecsetet használjon, és minden egyes réteg felhordása előtt győződjön meg arról, hogy az előző réteg megszáradt.

Figyelem!
Ne adjon egyéb anyagokat a termékhez. Nem hígítható!
Nem véd a korrózió ellen, így a fémlemezeket és acélszerkezeteket használat előtt korrózióvédő bevonattal kell kezelni.

Tisztítás:
anyagot: benzinnel, szerves oldószerrel
kezet: vízzel, szappannal, kézkrémmel.

Biztonság: Kérésre biztonsági adatlap rendelkezésre áll.

Készült: 2009. 09. 04. **Frissítve:** 2009. 11. 02.

Fenti információ tesztjeink és kísérleteink eredményét tükrözi és meg vagyunk győződve pontosságáról és megbízhatóságáról. Mindazonáltal a Den Braven nem ismerheti termékei felhasználásának összes módját. Mivel az alkalmazási módszereket a Den Braven nm befolyásolhatja, a termék megfelelőségének eldöntése a felhasználó felelőssége.
DEN BRAVEN MAGYARORSZÁG KFT. 2051 Biatorbágy, Rozália park 2. TEL:0036/23312-800 FAX:0036/23312-801