



## Technikai adatlap 81.50 DenBit RB hideg burkolóaszfalt

<b>Termék</b>	Aszfalt kötőanyagból és a megadott szemcseméretű, megfelelő kavicsból álló aszfaltkeverék. A DenBit kötőanyagok alapját speciálisan módosított aszfaltok képezik, amelyek a téli időszakban is lehetővé teszik az alkalmazást. A keverék azonnal alkalmazható hidegen. A keverékek nem tartalmaznak mérgező vagy környezetkárosító anyagokat. Gyorsan felhordható, a művelet nem igényel különleges felszerelést. A javított felületen azonnal megújítható a forgalom. Jól tűri a magas és az alacsony hőmérsékletet, a havat, a fagyot és az esőt. Felhordás után hosszú ideig elasztikus marad, és nem okoz problémát a közlekedésben.
<b>Tulajdonságok</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▫ Azonnali alkalmazhatóság hidegen</li><li>▫ A szokásos eljárásokkal kézzel vagy kisgépekkel alkalmazható</li><li>▫ Alkalmazási hőmérséklet: -8 – +40 °C</li><li>▫ Hibák javítása max. 10 cm vastagságig</li><li>▫ Magas hőmérsékleten is stabil</li><li>▫ Egyszerű, veszteség nélküli alkalmazás</li><li>▫ Nagy tartósság és ellenállás a gyenge savakkal és lúgokkal, valamint a sókkal szemben</li><li>▫ Környezetkímélő anyag</li><li>▫ Azonnal helyreállítható közlekedés</li><li>▫ A legjobb ár-érték arány</li><li>▫ A javított helyek később probléma nélkül burkolhatók teljes felületű aszfaltalapú burkolattal (bevonat, hidegen alkalmazott mikroszőnyeg, aszfaltbeton stb.)</li></ul>
<b>Alkalmazás</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- kátyúk, vágatok és hasonló sérülések javítása utak és közlekedései területek burkolatában legfeljebb 1 m<sup>2</sup> méretig hagyományos eljárással, az év bármely szakában. A keverék nem alkalmas több négyzetméteres összefüggő terület javítására, mert a lassúbb érés miatt vályúk keletkezhetnek benne.</li><li>- javítások hídon, parkolóban, ipari zónában, iskolában, kórházban, stb.</li><li>- megsüllyedt árok vagy csatorna javítása</li></ul>
<b>Kiszerezés</b>	Zsák 25 kg, vödör 25 kg
<b>Szín</b>	Fekete
<b>Műszaki adatok</b>	
Bázis	– Aszfalt kötőanyag, kavics, technikai benzinnel hígítva
Konzisztencia	Legfeljebb 8 mm-es, középbarna törmelék, amely a technikai benzinnel hígított aszfalt kötőanyagoknak köszönhetően tömörítve enyhén elasztikus. A teljes kikeményedés ennek az összetevőnek a távozásával jön létre.
Hőállóság	°C -15 (szállításkor)
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány	°C -8 / +40
Járhatóság	óra azonnal
Teljes száradás	nap 1–2 15 °C-on
Max. javítási vastagság	mm 100
Max. rétegvastagság	mm 50 az előző réteg száradása után újabb réteg hordható fel

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Křmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



## Technikai adatlap 81.50 DenBit RB hideg burkolóaszfalt

Hozzávetőleges kiadósság t/m<sup>3</sup> 2,4  
kg/m<sup>2</sup> 24 10 mm vastagság esetén

**Eltarthatóság** A keverékek eltarthatósági időtartama változó, a gyártástól számított 3–12 hónap lehet. Ideális tárolási körülmények biztosítása esetén a csomagolás típusától függően 9 hónap. Az eltarthatóság mindig a kötőanyag típusától és fajtájától függ. Az ömlesztett keveréket ajánlott fedett boxban tárolni, rövidebb tárolásra azonban nyitott lerakóban is elhelyezhető műanyag fóliával vagy geotextiliával lefedve, amely védi a nedvesség és a napsugárzás közvetlen hatásától.  
A zsákos kiszerelésű termék nem igényel különleges bánásmódot, csupán a csomagolás mechanikus sérülésétől kell óvni.  
Fagypont alatt történő alkalmazás esetén a könnyebb alkalmazhatóság érdekében temperált raktárban, kb. +10 °C-os hőmérsékleten kell tárolni a terméket.

**Aljzat típusa** Beton- és aszfaltaljzatok.

**Az aljzat előkészítése** Távolítsa el a kátyúból a növényzetet és a laza anyagot. Az álló vizet seprűvel seperje ki, és távolítsa el az esetleges havat és jeget is. Ezután tisztítsa meg a felületet a mechanikai szennyeződéstől.  
Az éleket és széleket szabályossá, egyenletessé kell formálni.

**Szerszámok** Lapát, gereblye, kézi döngölő, henger vagy lapvibrátor.

**Munkamenet** Mélyebb kátyúk, különösen pedig vágatok javítása esetén a keveréket legfeljebb 50 mm vastag rétegekben kell lerakni, és az új réteg lerakása előtt mindig meg kell várni, amíg az előző megszárad. Vigyázat! Mindig tartsa meg a szerkezet eredeti vastagságát a javítás helyén, és legalább két réteget használjon a javításhoz!  
A lyuk kitöltéséhez elegendő, enyhe púpot képező mennyiségű keveréket használjon. Lapát vagy gereblye segítségével húzza szét a keveréket. Ellenőrizze, hogy az anyag minden sarokba eljutott-e. A lerakott keveréket kézi tömörítőeszközökkel tömöríteni kell. A javított részt a tömörítés után érdemes 0/2-es szemcseosztályú kavicsporral beszórni, ellenkező esetben az anyag közvetlenül a javítás után a gépjárművek abroncsára tapadhat, és így újra sérülhet az útburkolat.  
Kapcsolja a javított részeket a meglévő útfelülethez ARS 2 szalaggal, és azonnal újítsa meg a forgalmat.  
A kikeményedés a vastagságtól függően 1-2 napot igényel.

**Figyelmeztetés** Semmilyen adalékot ne adjon az anyaghoz.  
Számolni kell azzal, hogy a keverék sokáig plasztikus marad – az aszfalt kötőanyag ftalátos oldószereket tartalmaz, amelynek el kell párolognia, illetve be kell ivódnia az aljzatba. A teljes kikeményedés ennek az összetevőnek a távozásával jön létre.  
Az anyag nem alkalmas az útburkolat javítására a lassan haladó, fékező, illetve kanyarodó járművek hatásának szélsőséges mértékben kitett helyeken.  
**A gyártó utasításainak figyelmen kívül hagyása esetén a garancia érvényét veszti!**

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Křmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



## Technikai adatlap 81.50 DenBit RB hideg burkolóaszfalt

**Tisztítás** Anyag: a szennyezett munkaeszközök biodízellel vagy hasonló szerrel tisztíthatók meg. Az olajos film meleg víz és közönséges tisztítószer segítségével távolítható el.  
Kéz: víz és szappan, kézregeneráló krém

**Biztonság** Lásd „Biztonsági adatlap 81.50”.

**Frissítés** Frissítés dátuma: 2014. május 2. Készült: 2011. szeptember 25.

*A termék a garanciális időszakban megfelel a specifikációknak. A feltüntetett információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásunkon és objektív vizsgálatunkon alapulnak; feltételezzük, hogy megbízhatóak és pontosak. Cégünk azonban nem ismerheti termékei felhasználásának összes módját, alkalmazásának helyét, körülményeit és módszerét, ezért a feltüntetett információkon túl semmilyen körülmények között nem garantálja a termék megfelelőségét a konkrét felhasználás és alkalmazási eljárás esetében. A fenti adatok általános jellegűek. Minden felhasználónak saját próbával kell meggyőződnie a termék megfelelőségéről. További tájékoztatással műszaki osztályunk szolgálhat.*

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Křmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100