

(EU) No. 305/2011 rendelet Annex III szabályozásának, No. [I000006088] megfelelően 2013-mas kiadás

TYTAN Vegyi dübel EV I Polilészter Gyanta, 10017343



1. Termék egyedi azonosítója:

2. Típus-, tétel vagy sorozatszám, vagy bármely olyan ismertető elem, ami lehetővé teszi az építési termék azonosítását, ahogy azt a 11. cikk (4) bekezdése előírja:

gyártási szám: lásd a termék csomagolásán

3. Az építési termék rendeltetése vagy rendeltetései, ahogy azt a gyártó meghatározza, összehangolva az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal:

EVOLUTION 1: A Vegyi dübel EV I Csaknem Szagtalan Gyanta egy nagy teljesítményű, gyors kikeményedésű, két részből álló kémiai rögzítő rendszer. Egyetlen eljárással alkalmazva a gyanta egy költségtakarékos, erős, kémiai ellenálló rögzítést képez.

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, valamint bejegyzett védjegye és értékesítési címe, ahogy azt a 11.cikk (5) bekezdése előírja.

SELENA FM SA
Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław, POLAND

5. Adott esetben, annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a felelősségi köre lefedi azon feladatokat, amik 12 (2) cikkben meg lettek határozva:

Nincs ilyen

6. Az a rendszer vagy rendszerek melyek az építési termékek teljesítményének és állandóságának illetve ellenőrzésére szolgálnak, ahogy azt az Annex V. meghatározza

Tűzvédelmi osztályozás, nincs besorolás.

7. Teljesítménynyilatkozat esetében az építési termékekre vonatkozó hatályos harmonizált szabvány és a bejelentett szerv neve, azonosító száma:

Az 1378 bejelentett szerv végezte el a meghatározást a termék típuson a típusvizsgálat és a tesztjelentés alapján.

8. Azon építési termékekre vonatkozó gyártói teljesítmény nyilatkozatoknál melyekre európai műszaki értékest adtak ki:

Nincs ilyen

9. Nyilatkozott teljesítmény:

(EU) No. 305/2011 rendelet Annex III szabályozásának, No. [I000006088] megfelelően 2013-mas kiadás

MŰSZAKI ADATOK	M12 rögzítéseket alapul véve	Teszt módszer
Sűrűség:	kb. 1,0 g/cm ³	(EN ISO 604) 8 (ASTM 695)
Alkalmazási hőm.:	-10°C és +35°C között (gyanta hőmérsékletnek minimum 20°C kell lenni)	
Zseléedési idő:	8 perc (25°C-on környezeti hőmérséklettől függ)	
Kötési idő/Terhelhetőség:	20 perc	
Teljes kötési idő:	24 óra	
Nyomószilárdság:	53,55 N/mm ²	
Hajlítószilárdság	24,08 N/mm ²	
Szakítószilárdság:	12,48 N/mm ²	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláírásra
Meghatalmazott személy:

SELENA HUNGÁRIA KFT.
7630 Pécs, Mózsklár u. 1.
12010422-00106747-00100002

.....
(Farkas Tamás Ügyvezető igazgató)

2017-05-23

Annex

(EU) No. 305/2011 MSDS rendelet 6(5) cikkben foglaltak megfelelően, konformban az (EU) No. 1907/2006 (kiterjesztett) Annex II-vel