


Termék megnevezése:	ISOFLEX SOFT nem-páraáteresztő alátét fólia	
Forgalmazza:	MASTERPLAST Hungária Kft., 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a (www.masterplast.hu)	
Mérete, kiszerezése:	1,5m x 25/50fm = 37,5 / 75m <sup>2</sup> /tekercs	
Rendeltetése és felhasználási területe:	Kétszeresen (a hőszigetelés és az alátét héjazat, valamint az alátét héjazat és a tetőfedés között) átszellőztetett magastető szerkezetekben, a héjalás alá bejutó nedvesség és porhó elleni másodlagos védelemként alkalmazható alátétréteg.	
Anyaga:	Mindkét oldalán vízzáró bevonattal ellátott, polietilén-szövet alapú alátét fólia	

Tulajdonság	Vizsgálati módszer	Termékjellemző
Hossz	EN 1848 - 2	25 / 50m (-) 0%
Szélesség	EN 1848 - 2	150cm (-)0,5% / (+)1,5%
Egyenesség	EN 1848 - 2	< 30 mm/10m
Egységsúly	EN 1849 - 2	100g/m <sup>2</sup> (-20g; +10g)
Tűzvédelmi osztálybasorolás	EN 13501-1, EN ISO 11925-2	E
Vízzáróság	EN 1928, Method A	W1
Páraáteresztő képesség (Sd)	EN 1931	20 m (±)30%
Szakítószilárdság (Hossz/Kereszt)	EN 12311-1	450 N/5cm (±)15% / 370 N/5cm (±)15%
Nyúlás (Hossz/Kereszt)	EN 12311-1	15% / 15%
Szegszakítóerő (Hossz/Kereszt)	EN 12310-1	130 N (±)15% / 130 N (±)15%
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten	EN 1109	(-)20°C
<b>Tulajdonság változás mesterséges öregítés után</b>		
Vízzáróság	EN 1928, Method A	W1
Szakítószilárdság (Hossz/Kereszt)	EN 12311-1	max. 25% / max. 25%
Nyúlás (Hossz/Kereszt)	EN 12311-1	max. 25% / max. 25%
<b>További tulajdonságok</b>		
Hőmérsékletállóság		(+)70°C
UV-állóság		max. 1 hónap

Tárolásának, raktározásának szabályai:  
Száras körülmények között; környezeti hatásoktól, különösen napsugárzástól és sugárzó hőtől, valamint nedvességtől, párától védetten.

Jótállás, szavatosság:  
Törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően - a vonatkozó műszaki előírásokban foglaltak betartása és a vásárlást igazoló számla bemutatása esetén. Az alátét héjazatot - beépítését követően - a lehető legrövidebb időn belül (max. 2 hét) el kell takarni, de a végleges fedés elkészültéig is kiegészítő (pl. PE fólia) takarás alkalmazása javasolt a belső terek nedvesség elleni védelme érdekében. A Masterplast Hungária Kft. nem vállal felelősséget a kivitelezés szakaszában, az alátét héjazat beázásából eredő károkért és azok járulékos következményeire. A kivitelezésből, gondatlanságból, időjárási körülmények miatt keletkező sérüléseket eltakarás előtt javítani kell!

Vonatkozó előírások, specifikációk:  
EN 13859-1, Alátét héjazatok tervezési és kivitelezési irányelvei (ÉMSZ, 2006)

Lehetséges veszélyek, megelőző előírások:  
Az 1907/2006/EK rendelet előírásai alapján nem biztonsági adatlap köteles termék.

Ezen műszaki adatlap a termékre vonatkozó és pillanatnyilag rendelkezésre álló adatok, információk, valamint általános ismeretek birtokában került összeállításra. Az adatlapban foglaltak tartalma folyamatos ellenőrzés alatt áll, indokolt esetben frissítésre, új ismeretek birtokában kiegészítésre kerül. A termék a megadott műszaki tulajdonságokkal rendelkezik, de mivel összes végfelhasználási lehetősége előre nem ismert, minden esetben a tervező és/vagy végfelhasználó felelőssége meggyőződni a termék adott szerkezetben, adott módon történő alkalmazhatóságáról. A gyártó a termék alkalmazásakor alapvető szakmai ismereteket és szakszerű felhasználást feltételez.

**Ezen műszaki adatlap érvényes a Masterplast Hungária Kft. által eladott termékekre, a nyilatkozat módosításáig, illetve visszavonásáig.** Mivel a műszaki adatlap tartalma módosulhat, ezért a tervező/végfelhasználó kötelessége meggyőződni arról, hogy a legfrissebb kiadású műszaki adatlap álljon rendelkezésére (\*kiadás dátumát lásd alul). A műszaki adatlap mindenkor aktuális változata a [www.masterplast.hu](http://www.masterplast.hu) honlapon elérhető. Ezen műszaki adatlap kiadásával a termék korábban kiadott adatlapjai érvényüket veszítik!