

Műszaki adatlap

webertec 934

WSP Víz záró vakolat

Felhasználási terület

- záróvakolat
- szigetelő és vakolathordozó
- kiegyenlítő és lábazati vakolat

Termékleírás

- ellenáll a víznyomásnak
- szálerősített
- rendkívül jól tapad

Felhasználási terület

A webertec 934 terméket záróvakolatként vagy szigetelőhordozóként használható a webertec Superflex D2 rugalmas, szulfátálló belső szigetelőrendszerhez talajnedvesség és nem nyomó víz esetén. Ezen kívül alkalmas még műgyantatartalmú bitumenes vastagbevonatokból ill. rugalmas polimer vastagbevonatokból, valamint rugalmas és merev szigetelőhabarcsból készített szigetelések hordozójaként. Ezen felül használható kiegyenlítő habarcsként vagy lábazati vakolatként.

Termékleírás

A webertec 934 egy szálerősített, vízzáró, gyári szárazhabarcs.

Összetétel

cement, ásványi töltőanyagok, adalékok, szálak.

Terméktulajdonságok

- nyomóvíz ellenállás
- szálerősített
- bel- és kültérre
- kiegyenlítő vakolatként
- kézzel és géppel is megmunkálható
- nagyon jó tapadás
- szulfátálló

Műszaki tulajdonságok

Bedolgozási hőmérséklet	+ 5 °C – + 30 °C (levegő és objektum hőmérséklet)
Nyomószilárdság besorolásnak	kb. 12 N/mm ² – megfelel az EN 998-1 szerinti CS IV
Frisshabarcs sűrűség	kb. 1,6 kg/dm ³
Konzisztencia	állékony



Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.

Számlázási és postacím: 2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz. | Bankszámlaszám - HUF: HU61 1080 0007 0000 0000 1360 5076

Telefon: +36 26 567 600 | Fax: +36 26 567 608 | Kereskedelmi iroda, ügyfélszolgálat: +36 26 567 651 | Fax: +36 26 567 606

www.hu.weber | headoffice@weber-terranova.hu | headoffice@hu.weber

Por térfogatsűrűség	kb. 1,4 kg/dm ³
Bedolgozás idő	max. 1,5 óra
Víznyomás-rezisztencia	legfeljebb 0,5 bar
Rétegvastagság nél kisebb felület	min. 10 mm, max. 25 mm felületen, max. 75 mm 0,25 m ² -
Következő réteg felhordása	2 nap
Legnagyobb szemcseméret	kb. 2 mm

Minőségbiztosítás

A webertec 934 termék folyamatos minőségi ellenőrzés alatt áll.

Általános megjegyzések

A vakolástechnika általános szabályait be kell tartani.

A webertec 934 terméket védje a benne található víz túl gyors elpárolgásától.

A nem egyenletes kötés és kiszáradás repedéseket és üregképződést okozhat.

Különleges megjegyzések

Más építőanyaggal ne keverje.

Az alapfelület előkészítése

A felület legyen szilárd, hordképes, érdes és tapadásgátló anyagoktól mentes. A fugahálót legalább 20 mm mélységben kaparja ki. Ajánlott kezelési módszerek az alapfelület előkészítésére: homokszórás, bőséges nedvesítés, kiszáritás, amíg az alapfelület matt-nedves. A webertec 933 terméket teljes felületen tapadóhídként hordja fel. A tapadóhidat vízszintesen kell felfelé fésülni.

Bedolgozás

Keverési folyamat:

Az anyagot a kívánt konzisztenciától függően, a feltüntetett vízmennyiséggel keverje csomómentes habarccsá. A keverési folyamatot keverőgépben végezze. Kisebb mennyiségeket kézi keverővel (600–800 1/ford) keverje. A termék a keverőszivattyúval végzett feldolgozásra is alkalmas.

A felhordás, elhúzás és a felfésülés a vakolási technika szabályai szerint történjen.

A WTA-javítóvakolatok alatti záróvakolatként a legkisebb rétegvastagság 20 mm a legmagasabb kidomborodástól számítva. A felületet felhordás után friss állapotban fésülje fel a fogasglettvas segítségével. Az erre kerülő javítóvakolatot kikeményedés után min. 10 mm vastagságban hordja fel. Ha a rákerülő rugalmas szigetelőhabarcsához használjuk záró- és kiegyenlítő vakolatként, a legmagasabb kidomborodástól számított min. 10 mm-el hordja fel és simítsa el. A webertec Superflex D2 rugalmas szigetelőhabarcs felhordása legalább 2 rétegben, legkorábban 48 óra, legfeljebb 7 nap elteltével.

Ha műgyantával dúsított bitumen vastagbevonatokkal készült szigetelések szigetelэшordozójaként vagy reaktív szigeteléseként használja, min. 10 mm-el a legmagasabb kidomborodástól hordja fel, majd simítsa el. A szigetelés felhordását 2 rétegben végezze 24 – 48 óra elteltével.

Lábazati vakolatként a minimális rétegvastagság közepén 15 mm, lehetőleg 2 rétegben, ezt követően simítsa el.

Anyagigény/kiadósság

10 mm rétegvastagság esetén: kb. 15,0 kg/m²

Csomagolási egység

Göngyöleg zsák	Egység 25 kg	Csomagolási egység/raklap 42 zsák
-------------------	-----------------	--------------------------------------

Termék részletes jellemzői

Felhordó eszközök:

glettvas, simító, a kereskedelemben kapható vakológépek

Szín:

szürke

Vízigény:

kb. 4,75 l – 5,5 l / 25 kg

Tárolás

Az eredeti zárt göngyölegben, száraz helyen történő tárolás esetén az anyag legfeljebb 12 hónapig tárolható.