

[Mapei logo]

Antipluviol

Szintelen, vizes diszperziós szilikongyanta bázisú vízlepergető impregnálószer

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Csapóeső károsító hatásának kitett betonszerkezetek, cementhabarcs vakolatok, sejtbetonok, homlokzatburkoló téglák, természetes és műkö anyagok szintelen védőbevonata.

Alkalmazási példák

- Az eső károsító hatásának kitett vakolt falak impregnálása.
- Műemléki vagy különleges építészeti értékű épületek szintelen vízlepergető védőrétege.
- Falak, homlokzatburkoló téglák és természetes kőanyagok vízlepergető kezelése.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az **Antipluviol** szintelen, vizes diszperziós szilikongyanta bázisú folyadék, amely ideális az építőiparban használt minden nedvszívó ásványi anyag impregnálására.

Porózus aljzatra felhordva az **Antipluviol** mélyen az anyagba szívódik, és az aljzatban található természetes nedvességtartalommal kötésbe lépve vízlepergető réteget hoz létre az anyag pórusaiban és az anyagszerkezet kapilláris részeiben.

Az **Antipluviol** hatékony védelmet nyújt az esővízzel bejutó, romboló hatású légköri anyagokkal szemben a felület megjelenésének megváltoztatása nélkül.

Az **Antipluviol** kitűnően ellenáll a cementbázisú anyagok lúgtartalmának és az U. V. sugárzásnak.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

Az **Antipluviol** több rétegben nem alkalmazható. Az **Antipluviol** impregnálás nem alkalmas a következők vízszigetelésére:

- vízszintes felületek (pl. teraszok);
- pincék, alagsorok;
- víztartályok;
- liftaknák és víznyomás által beszivárgásnak kitett helyek;
- gipszfelületek;
- szintetikus vakolatok vagy szintetikus festékekkel kezelt felületek.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

- Nagyon fontos, hogy felhordása előtt a felületről eltávolítson minden, az **Antipluviol** mély beszívódását akadályozó szennyeződést, port, zsírt, olajat, festéket, sókivirágzást, mohát és gyomot.

- A régi felületek letisztításának módja az eltávolítandó szennyeződés fajtájától függ. Általában elegendő nagynyomású hideg vízzel lemosni a felületet.
- A felületen lévő olaj vagy zsír eltávolítására különösen alkalmas a forróvízes, vagy gőzzel történő tisztítás.
- Ha a kezelendő felület nem szennyezett, alaposan dörzsölje át súrolókefével, majd sűrített levegővel távolítsa el a visszamaradt anyagot.
- Bármelyik tisztítási módszert is választják, az **Antipluviol** csak száraz felületre hordható fel.

A termék előkészítése

- Az **Antipluviol** felhasználásra kész, vízzel hígítani nem szabad.

Az Antipluviol felhordása

- Az **Antipluviol** vízlepergető kezelés hatékonysága és élettartama az impregnálószer behatolási mélységétől, az pedig az aljzat nedvszívóképességétől és az impregnálószer mennyiségétől függ.
- Az **Antipluviol** egyenletes felhordására henger vagy ecset használata javasolt. Egyetlen réteg felhordása elegendő.
- Az **Antipluviol**-al kezelt felület nem festhető át.

Tisztítás

A felhordáshoz használt szerszámokat vízzel lehet elmosni.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Az anyagszükséglet függ az aljzat nedvszívó képességétől. Általánosságban és egy rétegre számítva:

Betonfelületen:	kb. 0,1 kg/m ² .
Cementkötésű vakolatokon:	0,20 kg/m ² .
Homlokzatburkoló téglán:	kb. 0,2 kg/m ² .
Természetes kőanyagon:	kb. 0,10-0,15 kg/m ² .

KISZERELÉS

Az **Antipluviol** 25 és 5 kg-os kannákban kerül forgalomba.

ELTARTHATÓ

Az **Antipluviol** száraz, beltéri helyen, eredeti, bontatlan csomagolásban 12 hónapig tartható el. Fagytól védendő.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A termék irritatív, szem- és bőrizgató hatású. Ha a termék a szembe kerülne, a tágra nyitott szemet azonnal, bőséges folyóvízzel, legalább tíz percig öblítse, majd steril gézzel vagy tiszta zsebkendővel takarja le, és forduljon orvoshoz! Lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz, az edényt vagy a címkét mutassa meg. Kerülje a szembejutást! Gyermek kezébe nem kerülhet! Viseljen megfelelő védőkesztyűt! Kálium metilszilikont tartalmaz.

A felhordás során javasolt védőkesztyű és védőszemüveg viselése, valamint a vegyi anyagok kezelésekor szokásos óvintézkedések betartása.

A Biztonsági Adatlap szakemberek számára, kérésre rendelkezésre áll.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

**A termékre vonatkozó referenciák
kérésre rendelkezésre állnak, illetve
hozzáférhetők a Mapei www.mapei.it és
www.mapei.com honlapjain**

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)	
TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK	
Állag:	folyadék
Szín:	színtelen, átlátszó
Sűrűség (g/cm³):	kb. 1,02 ± 0,02
Szárazanyag-tartalom (%):	5
Eltartható:	12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen
Brookfield viszkozitás 1 tengely 100 fordulat:	10 CPa • s
'88/379/EK szerinti veszélyességi osztályozása:	irritatív
Tűzveszélyesség:	nem tűzveszélyes
Vámtarifa szám:	3824 90 95
ALKALMAZÁSI ADATOK	
Felületi száradási idő:	1-2 óra
Felhordási hőmérséklet:	+5°C-tól +30°C-ig

326/9.98 alapján